


29117 - SYNTOLACK PENN



1000 ml +
10-20 ml



Aantal lagen: 2



Drogen bij 20°C:
Hanteerbaar: 5-6 u
Uitgehard: 5-6 dagen

OMSCHRIJVING

Glanzende, synthetische verf op basis van geselecteerde, aan de lucht drogende, glycerofthaalharsen.

TOEPASSING

Geschikt voor het beschermen en onderhouden van voorwerpen die worden blootgesteld aan zware weersomstandigheden, voor stalen en houten constructies binnen en buiten.

Bouw: deuren, ramen, luiken, hekwerk, radiatoren, etc.

Interieur: meubels, muren, plafonds

Jachten: buitenboord, bovenbouw

EIGENSCHAPPEN

- Zeer eenvoudig aan te brengen
- Vloeit uitstekend
- Uitstekende hardheid
- Hoogglanzend
- Zeer grote kleurstabiliteit

VOORBEREIDING ONDERGROND

Blank hout: Breng een geschikt, tot 100% verdund houtimpregneermiddel aan of 29132 TECHNOGRIP GLOSS en indien nodig een geschikte filler.

Plaatstaal: SYNTOLACK ZINC aanbrengen.

Oude verflagen: losse oude verflagen verwijderen, goed schuren en waar nodig plamuur aanbrengen. Een geschikt grondlaag aanbrengen.

AANBRENGEN

Aanbrengen met kwast, spuit of roller.


Mengverhouding voor aanbrengen met kwast en kortharige roller:

	naar volume
SYNTOLACK PENN (lak)	1000 delen
00570 SYNTEX DILUENTE SP (verdunner)	10-20 delen

Aantal lagen: 1 of 2 met minimaal 24 uur drogen bij 20°C tussen de lagen.

Mengverhouding bij spuiten:

	naar volume
SYNTOLACK PENN (lak)	1000 delen
00572 SYNTEX DILUENTE SS (verdunner)	150-200 delen



Viscositeit bij 20°C: 20" DIN 4
Ø Luchtkap: 1,2–1,4 mm
Spuitedruk: 3–3,5 bar
Aantal lagen: 2 met 30–60 min. Uitdampen tussen de twee lagen
Laagdikte: 50 µm
Theoretische dekking: 1 l mengsel = 10–11 m² bij 50 µm
1 kg mengsel = 9,5–11 m² bij 50 µm
V.O.C. (gemiddeld) van het product indien klaar voor gebruik: ~ 450 g/l

DROOGTIJD

Drogen bij 20°C

Stofvrij: ca. 60 min.
Hanteerbaar: 5–6 uur
Uitgehard: 5–6 dagen

OPMERKINGEN

Ter verbetering van de bestendigheid, droogsnelheid, hechting en hardheid na 24 uur bevelen wij aan om 10% 29344 INDURITORE ISOLACK vlak voor gebruik toe te voegen.
Gebruik het mengsel bij 20°C binnen 4–6 uur.

TECHNISCH MERKBLAD NR. 0362-NL
BIJGEWERKT 11/2004

De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL