




## 29125 - ISORUBBER



1000 ml +  
0-300 ml



22-24" DIN 4  
bij 20°C



Aantal lagen: 2



Ø 1,4-1,6 mm  
3,5-4 bar  
HVLP:  
2-2,5 bar  
Aantal lagen: 2-3



Drogen bij 20°C  
Hanteerbaar: 2 u  
Uitgehard: 5-6 dagen

### OMSCHRIJVING

Verf op basis van gechloroerde rubberharsen dat zeer resistent is tegen vocht.

### TOEPASSING

Geschikt voor het beschermen van ondergronden (zoals beton, bakstenen, gestraald staal) die blootgesteld worden aan bijzonder vochtige omstandigheden of onder water staan.

### EIGENSCHAPPEN

- Zeer sneldrogend
- Zeer grote resistentie tegen vocht
- Glanzend uiterlijk
- Eenvoudig aan te brengen

### VOORBEREIDING ONDERGROND

**Staal:** schuren, ontvetten met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW en SYNTOPRIMER ZINC of EPOXYPRIMER aanbrengen.

**Beton, bakstenen:** stofvrij maken .

### AANBRENGEN

Aanbrengen met kwast, kortharige roller of spuit.

#### Mengverhouding:

#### Aanbrengen met kwast of kortharige roller

ISORUBBER (lak)  
00580 VITREX THINNER

#### naar volume

1000 delen  
0-50 delen

Aantal lagen: 2, met 2-3 uur uitdampen bij 20°C

#### Aanbrengen door spuiten

ISORUBBER (lak)  
00580 VITREX THINNER


#### naar volume

1000 delen  
200-300 delen

Viscositeit bij 20°C: 22-24" DIN 4

Ø Luchtkap: 1,4-1,6 mm

Spuitdruk: conventioneel pistool 4 bar; HVLP-pistool 2-2,5 bar



Aantal lagen: 2–3  
Aanbevolen dikte: 60–80 µm  
Theoretische dekking: 1 l mengsel = 7–7,5 m<sup>2</sup> bij 60 µm  
1 kg mengsel = 6,5–7 m<sup>2</sup> bij 60 µm  
V.O.C. (gemiddeld) van het product indien klaar voor gebruik: ~ 570 g/l

---

## **DROOGTIJD**

### **Drogen bij 20°C**

Stofvrij: 20–30 min.  
Hanteerbaar: 2 u  
Uitgehard: 5–6 dagen

---

## **OPMERKINGEN**

Het product is niet geschikt voor het verven van zwembaden.

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0473-NL**  
**BIJGEWERKT 11/2005**

De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden.

DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL