



29144 - ISOLACK



1000 ml +
500 ml +
100–150 ml

Potlife bij 20°C
2–7 u



18" DIN 4
bij 20°C



Ø 1,2–1,4 mm
3–5 bar
HVLV:
Ø 1,3–1,4 mm
2–2,5 bar
Aantal lagen: 2



Drogen bij 20°C
Hanteerbaar: 4 u
Uitgehard: 24 u
Drogen bij 60°C:
30 min.

OMSCHRIJVING

2-Componenten polyurethaanlak voor industriële afwerkingen met zeer fraai uiterlijk.

TOEPASSING

Voor afwerking in uni-kleuren bij het industrieel lakschade-herstel van auto's en voor algemeen gebruik binnen de industrie.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer fraai uiterlijk
- Hoge vulkracht
- Zeer veelzijdig
- Zeer goede weersbestendigheid

VOORBEREIDING ONDERGROND

Kan worden aangebracht op de volgende grondlakken of fillers-afdichtmiddelen:

- EPOXYPRIMER
- EPOBUILD PRIMER
- 1K FAST PRIMER
- ISOFILLER en HI-BUILD FILLER
- ISOSEALER B/B in nat-in-natcyclus
- ACRIPUR PRIMER

AANBRENGEN

Aanbrengen door spuiten.

Mengverhouding

	naar volume
ISOLACK (lak)	1000 delen
29344* - 29345 ISOLACK INDURITORE (verharder) of 29345 ISOLACK INDURITORE INDUSTRIA (verharder)	500 delen
00824-00825 LECHSYS DILUENTE UNIVERSALE (verdunner) of 00740-1-2 DILUENTI AUTOREFINISHING	100–150 delen

* De verharder 29344 – LECHSYS ISOLACK HARDENER – wordt aanbevolen voor processen waarbij een grote buitenresistentie wordt vereist.

Potlife bij 20°C met 29344: 7 uur

Potlife bij 20°C voor lichte kleuren met 29345: 3 uur

Potlife bij 20°C voor donkere-zwarte kleuren met 29345: 2 uur
Viscositeit bij 20°C: 18" DIN 4
Ø Luchtkap: 1,2–1,4 mm; HVLP: 1,3–1,4 mm
Spuitdruk: 3–5 bar; HVLP: 2–2,5 bar
Aantal lagen: 2
Laagdikte: 50 µm
Theoretische dekking: 1 l mengsel = 8,5–9 m² bij 50 µm
1 kg mengsel = 7,8–8,7 m² bij 50 µm
V.O.C. van het product indien klaar voor gebruik: ~ 510 g/l

DROOGTIJD

Drogen bij 20°C

Stofvrij: 20–30 min.
Hanteerbaar: 4 uur
Uitgehard: 48 uur

Drogen bij 60°C

30 min. (na 30 min. uitdampen bij 20°C)

Complete uitharding vindt na 3–4 dagen plaats

OPMERKING

Voeg om uitharden aan de lucht tijdens de wintermaanden te versnellen 09167 SPEED-O-DRY toe (max 5%).

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0372-NL
BIJGEWERKT 11/2004**

De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL