


29146 - ISOLACK EFB



1000 ml +
250 ml +
0-300 ml

Potlife bij 20°C
4 u



Ø 1,4-2,5 mm
1-5 atm
Aantal lagen:
1° glad resultaat
2° sinaasappelhuideffect



Drogen bij 20°C
Hanteerbaar: 4-5 u
Uitgehard: 48 u
Drogen bij 60°C:
30 minuten

OMSCHRIJVING

2-Componenten polyurethaanlak met sinaasappelhuideffect.

TOEPASSING

Geschikt voor gereedschapmachines, metalen meubels, ijzeren ondergronden in het algemeen.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer fraai uiterlijk
- Hoge glans
- Uitstekende weersbestendigheid

VOORBEREIDING ONDERGROND

Plaatstaal*: ontroesten en ontvetten met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW. Het wordt altijd aanbevolen om 1K FAST PRIMER van te voren aan te brengen.

Lichte legeringen: het is absoluut noodzakelijk om 1K FAST PRIMER aan te brengen.

* het product bevat geen roestwerende pigmenten; bescherming door afsluit-effect

AANBRENGEN

Aanbrengen door spuiten,
Rollen (kortharige roller, oplosmiddelresistent)

Mengverhouding:

naar volume

ISOLACK EFB (lak)
29342 - 29343 ISOLACK INDURITORE ESP (verharder)
00824-00825 LECHSYS DILUENTE UNIVERSALE (verdunner) of
00740-1-2 DILUENTE AUTOREFINISHING (verdunner)

1000 delen
250 delen
0-300 delen

Potlife bij 20°C: 4 uur

Ø Luchtkap: 1,4 mm of meer voor spuitpistolen met onderbeker
1,7-2,5 mm voor spuitpistolen met bovenbeker

Spuitdruk: 1-2 bar voor grof sinaasappelhuideffect
4-5 bar voor fijn sinaasappelhuideffect

Aantal lagen: 2 lagen product bereid volgens bovenstaande methode of 1 laag product verdund tot 30% (glad effect); het mengsel na 15 min. uitdampen volgens bovenstaande methode bereiden en het gewenste sinaasappelhuideffect spuiten.

Laagdikte: gemiddeld 75 µm

Theoretische dekking: 1 l mengsel = 7,5 m² bij 75 µm
1 kg mengsel = 6 m² bij 75 µm
V.O.C. (gemiddeld) van het product indien klaar voor gebruik: 460 g/l

DROOGTIJD

Drogen bij 20°C

Stofvrij: 30 min.

Hanteerbaar: 4–5 uur

Uitgehard: na 48 uur, afhankelijk van de laagdikte

Drogen bij 60°C

30 min. (na 30 min. uitdampen bij 20°C)

Het volledige doordrogen vindt plaats in de volgende 3–4 dagen.

OPMERKING

Voeg om het uitharden van het product tijdens de wintermaanden te versnellen 09167 SPEED-O-DRY (max 5%) toe.

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0373-NL
BIJGEWERKT 11/2004**

De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL