



## 29147 - ISOLACK PENN



1000 ml +  
500 ml +  
0-50 ml



Aantal lagen: 2



Drogen bij 20°C  
Hanteerbaar: 6-8 u  
Uitgehard: 48 u

Potlife bij 20°C:  
3 u

### OMSCHRIJVING

2-Componenten, glanzende polyurethaanlak voor kwastverwerking.

### TOEPASSING

Voor afwerking in uni-kleuren bij industriële toepassingen. Correct aangemaakt is het geschikt voor beton, hout, staal, PVC, glasvezel binnen de bouwsector.

### EIGENSCHAPPEN

- Zeer fraai uiterlijk
- Hoogglanzend
- Zeer goede weersbestendigheid
- Eenvoudig aan te brengen met kwast
- Uitstekende vloeijing

### VOORBEREIDING ONDERGROND

2Componenten-grondlak of fillers of goed geschuurde oude laklagen.

### AANBRENGEN

Aanbrengen met kwast of kortharige roller.

#### Mengverhouding:

ISOLACK PENN (lak)  
29342 ISOLACK INDURITORE (verharder)  
00755 DILUENTE AUTOREFINISHING EXTRA SLOW (verdunner)

#### naar volume

1000 delen  
500 delen  
0-50 delen

Potlife bij 20°C: 3 uur

Aantal lagen: 2

Tijd tussen de lagen bij 20°C: 8-10 uur

Laagdikte: 50 µm

Theoretische dekking: 1 l mengsel = 8,5-9 m<sup>2</sup> bij 50 µm

1 kg mengsel = 7,8-8,7 m<sup>2</sup> bij 50 µm


V.O.C. (gemiddeld) van het product indien klaar voor gebruik: 430 g/l

### DROOGTIJD

#### Drogen bij 20°C

Stofvrij: 50-60 min.

Hanteerbaar: 6-8 uur



Uitgehard: 48 uur

Het volledige doorharden vindt plaats in de volgende 3-4 dagen.

---

**OPMERKING**

Gebruik in de winter tot maximaal 5% 09167 SPEED-O-DRY om het drogen aan de lucht te versnellen.

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0374-NL  
BIJGEWERKT 11/2004**

De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL