



## 29154 - ISOLACK ULTRA HS



1000 ml +  
500 ml +  
0–150 ml

Potlife bij 20°C:  
4 uur



20–25° DIN 4  
bij 20°C



Ø 1,2–1,4 mm  
4 bar  
HVLV:  
Ø 1,2–1,4 mm  
2–2,5 bar  
Aantal lagen: 2



Drogen bij 20°C  
Hanteerbaar: 8 uur  
Uitgehard: 48 uur  
Drogen bij 60°C:  
30 minuten

### OMSCHRIJVING

Polyurethaanlak met hoog vastestofgehalte.

### TOEPASSING

Aflak voor algemeen industrieel gebruik en schadeherstellen aan auto's waarbij een minimale invloed op het milieu wordt vereist.

### EIGENSCHAPPEN

- Product met hoog vastestofgehalte – meer dan 60% naar gewicht (als product klaar voor gebruik is)
- Zeer fraai uiterlijk
- Zeer goede licht- en weersbestendigheid
- Zeer goede vloeïing
- Eenvoudig aan te brengen
- V.O.C. < 420 g/l

### VOORBEREIDING ONDERGROND

Het product kan worden aangebracht op de volgende grondlakken-fillers/sealer:

- EPOXYPRIMER
- HI-BUILD FILLER
- ISOFILLER
- ISOSEALER B/B
- ACRIPUR PRIMER

### AANBRENGEN

Aanbrengen door verfspuit of airless.

#### Mengverhouding:

ISOLACK ULTRA HS (lak)  
29354 ISOLACK HS INDURITORE (verharder)  
00824-00825 LECHSYS DILUENTE UNIVERSALE (verdunner) of  
00741-2 DILUENTI AUTOREFINISHING (verdunner)

#### naar volume


1000 delen  
500 delen  
0–150 delen

Potlife bij 20°C: 4 uur

Viscositeit bij 20°C: 20–25° DIN 4

Ø Luchtkap: 1,2–1,4 mm (conventioneel spuitpistool); 1,2–1,4 mm (HVLV-pistool)

Spuiddruk: 3–5 bar (conventioneel spuitpistool); 2–2,5 bar (HVLV-pistool)



Aantal lagen: 2

Laagdikte: 50 µm

Theoretische dekking: 1 l mengsel = 8–9 m<sup>2</sup> bij 50 µm

1 kg mengsel = 7,5–8,4 m<sup>2</sup> bij 50 µm

V.O.C. (gemiddeld) van het product indien klaar voor gebruik (tussen 0 en max. 5% 00825 verdunner):  
< 420 g/l

---

## **DROOGTIJD**

### **Drogen bij 20°C**

Stofvrij: 40–60 min.

Hanteerbaar: 8 uur

Uitgehard: 48 uur

### **Drogen bij 60°C**

30 min. (na 30 min. uitdampen bij 20°C)

Het product hardt volledig uit in de volgende 4–5 dagen.

---

## **OPMERKING**

Voeg om het uitharden van het product aan de lucht te versnellen tijdens de wintermaanden 09167 SPEED-O-DRY toe (max. 5%).

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0443-NL**  
**BIJGEWERKT 11/2004**

De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL