



29182 - NITRON OPACO



1000 ml +
700–800 ml



16–17" DIN 4
bij 20°C



Ø 1,4 mm
4 atm
Aantal lagen: 2



Drogen bij 20°C
Hanteerbaar: 45 min.
Uitgehard: 3 u

OMSCHRIJVING

Matte industriële nitrocombilak.

TOEPASSING

Geschikt voor machines, gereedschappen, metalen schappen, ijzeren ondergronden in het algemeen en industriële toepassingen.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer sneldrogend
- Goede hechting direct op staal (het product bevat geen roestwerende pigmenten; het beschermt staal met een afsluiteffect)
- Uniform uiterlijk met satijnglans

VOORBEREIDING ONDERGROND

Kan worden aangebracht op:

- SYNTOPRIMER
- SYNTOPRIMER ZINC
- Direct op roestvrij staalplaat dat voldoende is ontvet met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW

AANBRENGEN

Aanbrengen door spuiten.

Mengverhouding:

naar volume

NITRON OPACO (lak)
00825 DILUENTE UNIVERSALE (verdunner) of
00552 LECHLEROID DILUENTE L (verdunner)

1000 delen
700–800 delen

Viscositeit bij 20°C: 16–17" DIN 4

Ø Luchtkap: 1,2–1,4 mm

Spuitdruk: 3–4 bar

Aantal lagen: 2–3

Laagdikte: 25 µm

Theoretische dekking: 1 l mengsel: 5,5–6 m² bij 25 µm

1 kg mengsel: 6 m² bij 25 µm

V.O.C. van het product indien klaar voor gebruik: ~ 740 g/l

DROOGTIJD

Drogen bij 20°C

Stofvrij: 5 min.

Hanteerbaar: 40 min.

Uitgehard: 3 uur

OPMERKING

Alle kleuren aangebracht met een laagdikte van 25 µm hebben 25 ± 5 glans.

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0381-NL
BIJGEWERKT 11/2004**

De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL