



29185 - NITRON 2K




1000 ml +
500 ml +
100-200 ml



16-17" DIN 4
bij 20°C



Ø 1,4 mm
4 atm
Aantal lagen: 1-2



Drogen bij 20°C
Hanteerbaar: 1 u
Uitgehard: 4 u

Potlife bij 20°C:
8 u

OMSCHRIJVING

Eenlaagse, halfmatte afwerklak met directe hechting op staal, aluminium en verzinkt staalplaat.

TOEPASSING

Eenlaagse halfmatte afwerklak voor metalen meubels, schappen, metalen voorwerpen, frames en ijzeren ondergronden in het algemeen.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer goede hechting direct op metaal (het product bevat geen roestwerende pigmenten; daarom beschermt het staal met een afsluit-effect)
- Uitstekend dekkend vermogen
- Sneldrogend
- Zeer eenvoudig aan te brengen

VOORBEREIDING ONDERGROND

Metalen ondergronden: voorzichtig ontvetten met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW

AANBRENGEN

Aanbrengen door spuiten.

Mengverhouding:

NITRON 2K (lak)
29385 NITRON 2K INDURITORE (verharder)
00825 DILUENTE UNIVERSALE (verdunner) of
00552 LECHLEROID DILUENTE L (verdunner)

naar volume

1000 delen
500 delen
100-200 delen

Potlife bij 20°C: 8 uur

Viscositeit bij 20°C: 16-17" DIN 4

Ø Luchtkap: 1,4 mm

Spuitdruk: 4 bar

Aantal lagen: 1-2

Laagdikte: 20-30 µm

Theoretisch spreidingsvermogen: 1 l mengsel: 10 m² bij 25 µm

1 kg mengsel: 9 m² bij 25 µm

V.O.C. van het product indien klaar voor gebruik: ~ 690 g/l



DROOGTIJD

Drogen bij 20°C

Stofvrij: 5 min.

Hanteerbaar: 1 uur

Uitgehard: 4 uur

MERKBLAD NR. 0383-NL
BIJGEWERKT 11/2004

De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL