


## 29299 - ISOLACK HIGH EFB




1000 ml +  
500 ml +  
0-250 ml

Potlife bij 20°C:  
3-4 u



Ø 1,4-2,5 mm  
1-5 bar  
Aantal lagen:  
1° glad resultaat  
2° sinaasappelhuideffect



Aantal lagen: 2



Drogen bij 20°C:  
Hanteerbaar: 4-5 u  
Uitgehard: 48 u  
Drogen 60°C:  
60 min.

### OMSCHRIJVING

Topklasse, 2-componenten, glanzende polyurethaanlak met sinaasappelhuideffect.

### TOEPASSING

Voor machinegereedschappen, metalen meubels en algemene toepassingen van ijzer waarbij de hoogste kwaliteit en resistentie worden vereist.

### EIGENSCHAPPEN

- Zeer fraai uiterlijk
- Zeer hoge glans
- Uitstekende weersbestendigheid
- Uitstekende vloeiing

### VOORBEREIDING ONDERGROND

- **Plaatstaal:** ontroesten en ontvetten met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW, ook als wordt aanbevolen om 1K FAST PRIMER vooraf aan te brengen.
- **Lichte legeringen:** het is absoluut noodzakelijk om 1K FAST PRIMER aan te brengen.

### AANBRENGEN

Aanbrengen door spuiten.

#### Mengverhouding:

|  | naar gewicht | naar volume |
|--|--------------|-------------|
| ISOLACK HIGH EFB (lak)   | 1000 g       | 1000 ml     |
| 29340-29341 INDURITORI ISOLACK HIGH (verharder)  | 400 g        | 500 ml      |
| 00824-00825 DILUENTE UNIVERSALE (verdunner) of<br>00740-1-2 DILUENTI AUTOREFINISHING (verdunner) | 0-200 g      | 0-250 ml    |

Potlife bij 20°C: 3-4 uur

Ø Luchtkap: 1,4 mm of meer voor spuitpistolen met onderbeker  
1,7-2,5 mm voor spuitpistolen met bovenbeker

Spuitdruk: 1-2 bar voor grof sinaasappelhuideffect  
4-5 bar voor fijn sinaasappelhuideffect

Aantal lagen: 2 lagen zoals boven omschreven geprepareerd of 1 laag verdund tot 20% (glad resultaat): na 15 min. uitdampen het mengsel zoals boven omschreven zonder verdunner aanmaken en aanbrengen met sinaasappelhuideffect.

Aanbevolen laagdikte: gemiddeld 75 µm

Theoretische dekking: 1 l mengsel = 9 m<sup>2</sup> bij 75 µm

1 kg mengsel = 7,5 m<sup>2</sup> bij 75 µm

V.O.C. (gemiddeld) van het product indien klaar voor gebruik: ~ 470 g/l



### **Aanbrengen met roller**

(gebruik een kortharige, oplosmiddelresistente roller) verdunnen met 00742 DILUENTE AUTOREFINISHING (verdunner) (0 tot 10%)

---

### **DROOGTIJD**

#### **Drogen bij 20°C**

Stofvrij: 30–40 min.

Hanteerbaar: 4–5 uur

Uitgehard: 48 uur

#### **Drogen bij 60°C**

60 min. (na 30 min. uitdampen bij 20°C)

Complete uitharding vindt na 3–4 dagen plaats.

---

### **OPMERKING**

Voeg om het uitharden van het product tijdens de wintermaanden te versnellen 09167 SPEED-O-DRY (max 5%) toe.

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0436-NL**

**BIJGEWERKT 11/2004**

De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL