



## 29902 2K HIGH MATT BASE




1000 ml +  
100 ml +  
500 ml



16–18" DIN 4  
bij 20°C



Ø 1,2 mm  
Aantal lagen: 2–3



Drogen bij 20°C:  
15–20 min.

### OMSCHRIJVING

Tweecomponenten acryl-grondlak voor ZUIVERE METALLIEKE / MICA-kleuren (overspuiten met blanke lak).

Directe hechting aan ABS, PC/ABS en alle correct geïmpregneerde ondergronden.

### TOEPASSING

Algemene industriële productie.

### EIGENSCHAPPEN

- Sneldrogend
- Eenvoudig aan te brengen
- Uitstekende lichtweerstand
- Uitstekende hechting aan ABS en PC/ABS-mengsels (een hechtingstest vooraf wordt altijd aanbevolen).

### VOORBEREIDING ONDERGROND

Ontvetten met 00617 PLASTIC CLEANER, dan afvegen en droogblazen met gedeïoniseerde lucht om statische ladingen te verwijderen.

**Zie: TECHNISCHE INSTRUCTIES OM KUNSTSTOF ONDERGRONDEN OP LAKKEN VOOR TE BEREIDEN.**

### VOORBEREIDING KLEUR

**Kies een kleurformule. Voeg de basiskleuren toe aan het bindmiddel en voorzichtig mengen.**

**Mengverhouding bindmiddel – basiskleuren: 50:50 naar volume.**

### AANBRENGEN

Spuiten.

#### Mengverhouding:

	naar volume
2K HIGH MATT BASE (lak)	1000 delen
29355 LECHSYS ACRITOP HARDENER	100 delen
00825 LECHSYS UNIVERSAL THINNER	500 delen

Potlife bij 20°C: 4 uur

Viscositeit bij 20°C: 16–18" DIN 4

Ø Luchtkap: 1,2 mm

Luchtdruk: 4 atm  
Aantal lagen: 2-3  
Aanbevolen laagdikte: 20-25 µm  
Theoretische dekking: 1 kg mengsel = 7,3 m<sup>2</sup> bij 25 µm  
1 l mengsel = 6,7 m<sup>2</sup> bij 25 µm  
V.O.C. van het mengsel wanneer klaar voor gebruik: ~740 g/l

---

## **DROOGTIJDEN**

Vóór het aanbrengen van de blanke lak 15-20 min. laten drogen bij 20°C.

---

## **AFLAKKEN MET**

Blanke acryllak

09792 ACRIFAN 2000  
96390 ACRIFAN CLEAR COACH  
96598 ACRIPLAST CLEAR MATT 20^  
09852 CERAMIC CLEAR

**TECHNISCH GEGEVENSBLAD Nr. 0517-NL  
BIJGEWERKT 01/2005**

De gegevens in deze informatiebladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL