


EL050 – UNDERBODY BLACK



Klaar voor gebruik



Laagdikte:
40–60 µm



Drogen bij 20°C:
20–30 min.

OMSCHRIJVING

Zwarte, beschermende acrylflak met structuureffect, klaar voor gebruik in spuitbus.

TOEPASSING

Speciaal product dat wordt gebruikt bij het lakken van delen van de onderkant en kunststof onderdelen (na aanbrengen van primer)

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig te gebruiken, klaar voor gebruik (spuitbus)
- Eenvoudig aan te brengen
- Hoge vulcapaciteit
- Lage absorptie van aflak
- Mooi gestructureerd uiterlijk

VOORBEREIDING ONDERGROND

Oude afwerkklagen

Toplagen, fillers en plamuren ontvetten met 00695 SILICONE REMOVER SLOW en schuren.

Metaal

Breng een kruislaag EL030 ANTICORROSIVE PRIMER aan.

Kunststoffen

Breng een laag EL010 PLASTIC PRIMER aan

AANBRENGEN

Spuiten.

Klaar voor gebruik. 2–3 minuten goed schudden voor gebruik.

Spuittemperatuur: 15–30°C

Aantal lagen: 2–3

Spuitafstand: 20–25 cm

Uitdamp tijd: 5–10 minuten bij 20°C

Aanbevolen laagdikte: 40–60 µm

DIR 2004/42/EC: Special finishes IIB/e – VOC klaar voor gebruik 840 g/l

Klaar voor gebruik bevat dit product niet meer dan 840 g/l VOC

DROOGTIJDEN

Drogen bij 20°C
20–30 minuten

AANBEVOLEN AFLAKKEN

Alle aflakken uit de Lechler-serie kunnen worden gebruikt na droging en zonder schuren.

OPMERKINGEN

Bij het lakken van delen aan de onderkant is het al mogelijk om de werkcyclus te voltooien door alleen EL050 UNDERBODY BLACK aan te brengen.

LET OP: draai na gebruik de spuitbus ondersteboven en spuit de rest uit het aanvoerbuisje om verstoppingsproblemen te voorkomen.

HOUDBAARHEID BIJ 20°C: 24 maanden

TECHNISCH GEGEVENSBLAD Nr. 0504-NL
BIJGEWERKT 09/2006

De gegevens in deze informatiebladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. **DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL**