


05331 - MULTILIGHT




1000 +
10-30



1-2 lagen



20-30 min.
bij 20°C



P60-80
P120-150

Pottlife bij 20°C:
5-6 min.

OMSCHRIJVING

Veelzijdige polyesterplamuur met een lage dichtheid en grote opvulcapaciteit.

TOEPASSING

Geschikt voor het afvlakken van grote oneffenheden op staal of verzinkte platen bij autoschade-herstel van de carrosserie

EIGENSCHAPPEN

- Lichtgewicht (dichtheid 1000 g/l)
- Uitstekende hechting op verzinkte platen, staal, gietijzer, aluminium en glasvezel
- Eenvoudig aan te brengen
- Eenvoudig schuurbaar
- Zeer grote opvulcapaciteit
- Snelle uitharding
- Geschikt voor drogen met IR-lampen (normale en korte golf)

VOORBEREIDING ONDERGROND

Verzinkte platen, staal, aluminium

Deze ondergronden dienen te worden opgeruwd en ontvet met 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Oude verflagen

- Niet gebruiken op oplosmiddelgevoelige lagen
- NOOIT gebruiken op washprimers
- Gebruik bij het vooraf aanbrengen van grondlak epoxygrondlak zoals 04384 EPOFAN PRIMER R-EC en laat deze eerst goed drogen.

AANBRENGEN

Plamuren.

Mengverhouding:

05331 MULTILIGHT
00281 POLYDUR HARDENER

naar volume

1000
10-30

Tijdens de zomer kan de katalysator worden verminderd tot 1% en tijdens de winter kan deze worden verhoogd tot 3%.

Ga als volgt te werk met de patroonverpakking:

Plaats de patroon in het geschikte dispenser met 00472 POLYDUR VERHARDER CARTRIDGE . Zet de doseernok in de juiste stand. De hoeveelheid verharder wordt automatisch aangepast.

De volgende hoeveelheden worden aanbevolen:

1% tijdens de zomer - 2% tussen de seizoenen - 3% tijdens de winter.

Meng de verharder goed met de plamuur.

Potlife: 5–8 min. bij 20°C

Aantal lagen: 1+1 afwerklaag.

Aanbevolen laagdikte: min. 150 µm tot enkele mm.

DIR 2004/42/EC: Bodyfiller/stopper IIB/b – VOC klaar voor gebruik 250 g/l

Dit product bevat, gebruiksklaar, maximaal 200 g/l VOC

DROOGTIJD

Kan worden geschuurd na 20–30 min. bij 20°C

IR-lampen (droogtijd afhankelijk van lampsterkte)

SCHUREN

Droog schuren met P80-P120 schuurpapier en afwerken met P120–P180 schuurpapier.

AFLAKKEN

Iedere sealer uit de Lechler-lijn voor het lakschadeherstellen van auto's.

OPMERKINGEN

Dit product hecht niet op washprimers en vergelijkbare producten.

Gekatalyseerde plamuurresten dienen niet te worden teruggedaan in de originele verpakking.

Het product dient koel te worden bewaard en te worden gebruikt vóór de uiterste gebruiksdatum.

Om perfecte binding aan de ondergrond te waarborgen dient staalplaat vóór het aanbrengen van de plamuur te worden ontvet en opgeruwd met schuurpapier en daarna weer ontvet.

POLYDUR-verharder bevat organische peroxiden die een irriterende werking hebben. Voorkom contact met de huid zoveel mogelijk en draag oogbescherming.

Was uw handen met water en zeep nadat u het product heeft gebruikt.

TECHNISCH MERKBLAD NR. 0458-NL

BIJGEWERKT 11/2006

De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL