



05500 - SPAT-O-RAPID




Klaar voor gebruik



Met een spatel:
2-3 lagen



Droogtijd
1-3 uur bij 20°C



P500-600

OMSCHRIJVING

Nitroacryl-plamuur in tube.

TOEPASSING

Plamuur voor gebruik op nitrogecombineerde en thermoplastische, oude lagen. Geschikt voor het restaureren van auto's en motorfietsen. Ook gebruikt op grote oppervlakten in dunne lagen.

EIGENSCHAPPEN

- Grote opvulcapaciteit
- Krimpvrij
- Eenvoudig aan te brengen
- Eenvoudig schuurbaar

VOORBEREIDING ONDERGROND

Oud lakwerk

Ontvetten met 00695 SILICONE REMOVER SLOW

Geschuurde ondergronden

Direct aanbrengen

AANBRENGEN

Aanbrengen met mes: in dunne lagen

Het product is klaar voor gebruik

Uitdamp tijd tussen lagen: 20' bij 20°C

Laagdikte: 150-200 µm

DROOGTIJD

Drogen aan de lucht bij 20°C

Voor dunne lagen: 1 uur na laatste plamuurlaag.

Voor dikke lagen: gemiddeld 3 uur na laatste plamuurlaag.

SCHUREN

Nat schuren:

P600 schuurpapier voor afwerklagen in uni-kleuren.

P600-P800 schuurpapier voor tweelaagse metallieke afwerklagen.



AFLAKKEN

De aflak aanpassen aan de ondergrond en volgens de voorgeschreven Lechler systemen verwerken.

TECHNISCH MERKBLAD NR. 0313-NL
BIJGEWERKT 06/2006

De gegevens in deze merkbleden worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden.