


## 05781 - CLARPRIMER



Klaar voor gebruik



Ø 1,4 mm  
4 atm  
Aantal lagen: 1



Drogen bij 20°C:  
20–30 min.

---

### OMSCHRIJVING

1-Komponent, kleurloze grondlak op basis van speciale harsen.

---

### TOEPASSING

Bevorderen van hechting voor onderdelen van polypropyleenhars (PP-EPDM).

---

### EIGENSCHAPPEN

Hecht perfect aan auto-onderdelen van polypropyleen (in de praktijk aan vrijwel alle bumpers en plastic onderdelen van autofabrikanten). Het maakt hechting aan deze onderdelen mogelijk van alle aflakken uit de Lechler-lijn voor het lakschade herstellen aan auto's.

---

### VOORBEREIDING ONDERGROND

Ontvetten met 00695 SILICONE REMOVER SLOW, dan met 00660 QUICK CLEANER. Verwijder reeds bestaande, niet hechtende of oplosmiddelgevoelige grondlagen.

---

### AANBRENGEN

#### Spuiten.

Het product is klaar voor gebruik.

Ø Luchtkap: 1,4 mm

Spuitdruk: 4 atm

Aantal lagen: 1 kruislaag

Aanbevolen laagdikte: 5–10 µm

Theoretische dekking: 1 kg mengsel = 2,76 m<sup>2</sup> bij 5 µm

1 l mengsel = 2,5 m<sup>2</sup> bij 5 µm

V.O.C. van het product wanneer klaar voor gebruik: 862 g/l

---


### DROOGTIJD

Drogen bij 20°C: 20–30 min.

---

### AFLAKKEN

- . ISOFAN
- . ISOCAR
- . BSB + ACRIFAN/MACROFAN
- . HYDROFAN + MACROFAN
- . MACROFAN TOP COAT
- . 2-Komponenten fillers uit de Lechler-lijn



EXTRALUCIDO niet toepassen over de 05781 Clarprimer.

---

#### **OPMERKING**

CLARPRIMER wordt niet aangeraden voor producten met andere harsen dan propyleen, omdat het dan geen effect heeft.

Te dikke lagen CLARPRIMER kunnen slechte hechting veroorzaken wanneer aflak wordt aangebracht.

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0238-NL  
BIJGEWERKT 12/2006**

De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL