

## 00991 – MATT EFFECT PASTE FOR 2K

---

### OMSCHRIJVING

Matteermiddel gebaseerd op silica-verlengers en speciale bindmiddelen.

---

### TOEPASSING

Speciaal geschikt voor het matteren van 2-componenten acryl- of polyurethaanlak (ISOAKRYL en ISOFAN) en ACRIFAN / MACROFAN blanke lak.

---

### EIGENSCHAPPEN

- Zeer gelijkmatig resultaat
- Krasbestendig
- Eenvoudig door te roeren

---

### VOORBEREIDING ONDERGROND

Zoals voor de gebruikte glanzende lakken.

---

### AANBRENGEN

Aanmaken van het te spuiten produkt:

#### ISOAKRYL ENAMEL en CLEARCOAT ACRIFAN en MACROFAN

- **Halfglanzende afwerking:** voeg 30 delen 00991 MATT EFFECT PASTE FOR 2K bij 100 delen lak
- **Halfmatte afwerking:** voeg 50 delen 00991 MATT EFFECT PASTE FOR 2K bij 100 delen lak

#### ISOFAN VERNIS

- **Halfglanzende afwerking:** voeg 45 delen 00991 MATT EFFECT PASTE FOR 2K bij 100 delen ISOFAN
- **Halfmatte afwerking:** voeg 65 delen 00991 MATT EFFECT PASTE FOR 2K bij 100 delen ISOFAN

---

### VOORBEELD

	<b>volume</b>
ISOAKRYL ENAMEL	1000 delen
00991 MATT EFFECT PASTE FOR 2K	500 delen
00362 (gemiddeld) – 00327 (snel) HS HARDENER	500 delen

Gebruik de relevante verdunners om de viscositeit te verkrijgen. Aangezien het resulterende matte product minder dekt dan het glanzende, wordt aangeraden om meer lagen aan te brengen. Na geforceerd drogen zal de matte laag er glanzender uitzien dan dezelfde laag luchtdrogend.

---

### DROOGTIJD

Zoals voor de gebruikte glanzende lak, na 30–60 min. uitdamp tijd bij 20°C.

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0198-NL**  
**BIJGEWERKT 02/2006**

De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL