





LH155 (YD155) HYDROCRYL 2K



1000 ml +
500 ml +
250-350 ml

Pottlife bij 20° C:
2 u




20-25° DIN 4
bij 20° C




Ø 1.2-1,4 mm
4 Atm

Aantal lagen: 2-3



Lucht drogen bij 20° C
Hanteerbaar: 6-7 u
Doorgedroogd: 48 u
Drogen bij 60° C
60 min.



+5 – +35°C

OMSCHRIJVING

2K watergedragen acrylpolyurethaan hoogglans aflak.

GEBRUIK

Aflak voor industrie voertuigen, vrachtwagens, bussen, koelcellen, industrie in het algemeen.

EIGENSCHAPPEN

- Excellente uiterlijk en glans
- Makkelijk aan te brengen
- Goede mechanische weerstand
- Hoge licht en weersbestendigheid
- Excellente opbrengst en dekvermogen
- Snel drogend
- Laag V.O.C.

OPPERVLAKTE VOORBEREIDING

Het kan worden aangebracht op de volgende primers in een N/N systeem of drogen en schuren met P400

- LH101 (YD101) HYDROPRIMER 1K
- Y175001 HYDROPOX PRIMER R-EC
- Y106001 HYDROPUR SEALER 2K GREY
- Alle 2K oplosmiddelhoudende primers/fillers mits goed geschuurd

AANBRENGEN

Spuiten.

Mengverhouding:

LH155 HYDROCRYL 2K (van binder YD155)
YD344 HYDROCRYL 2K HARDENER
00089 DESALTED WATER

volume
1000 ml
500 ml
250-350 ml

OPMERKING: Aanbevolen wordt om eerst de verharder goed te vermengen met de verf tot complete homolgotie en dan pas de verdunning toe te voegen.

Potlife bij 20 °C: 2 u
Spuitsviscositeit bij 20°C: 20 - 25" DIN 4
Ø Luchtkap: 1,2-1,4 mm
Luchtdruk: 4 Atm
Aantal lagen: 2-3
Aanbevolen laagdikte: 30-40 µ
Theoretisch dekvermogen: 1 l mengsel = 9,1-9,3 m² bij 40 µ
Applicatie condities: temperatuur 15-30°C R.V. 30-80%

DIR 2004/42/CE: Topcoat IIB/d – VOC gereed voor gebruik 420 g/l
Dit product bevat op zijn hoogst 323-345 g/l VOC (zonder water)

DROOGTIJDEN

Drogen bij 20 °C
stofvrij: 60-70 min.
Hanteerbaar 6-7 u
Doorgedroogd: 48 u

Drogen bij 60°C
60 min.

De volledige doorharding vindt in de volgende 3-4 dagen plaats.

LET OP

Gegarandeerde opslagstabiliteit: 12 maanden.
Vorstvrij bewaren. Opslagstabiliteit: van +5°C to +35°C

Het is mogelijk om de binder YD155 HYDROCRYL 2K te Mengten met de matte binder YD142 HYDROCRYL 2K MATT om verschillende glansgraden te krijgen.

TECHNISCHE DATA SHEET N° 0543-NL
BIJGEWERKT OP 05/2014

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de contole van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL.