


04395 - CLEAR ACRYLIC FILLER 5:1




1000 ml +
200 ml +
200-250 ml

Pot life bij 20° C:
2-3 u



Ø 1,4 mm
4 Atm
HVLP:
Ø 1,3 mm
2-2,5 Atm
Aantal lagen : 2



luchtdrogen bij 20° C:
3-4 u

OMSCHRIJVING

2K acrylurethaan kleurloze hecht primer.

GEBRUIK

Geschikt voor aluminium oppervlaktes en legeringen ervan (o.a vrachtwagen delen, frame, aluminium tanken), roestvrij staal.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer sterke hechting op aluminium.
- Geschikt als transparante hechtlaag voor (ACRIFAN or industrial clearcoats) of gepigmenteerde aflakken (ISOFAN, ACRITOP, ISOLACK)

OPPERVLAKTE VOORBEHANDELING

Ontvetten met 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

APPLICATIE

Spuiten.

Mengverhouding:

04395 CLEAR ACRYLIC FILLER 5:1
29355 LECHSYS ACRITOP HARDENER
00824 (Slow)-00825 LECHSYS UNIVERSAL THINNER

volume
1000 delen
200 delen
200-250 delen

Pot life bij 20 °C: 2 ÷ 3 u
Spuits viscositeit bij 20°C: 20-22" FC4
Luchtkap Ø: 1.4 mm; HVLP 1.3 mm
Druk: 4 Atm; HVLP 2 - 2.5 Atm
Aantal lagen: 2
Aanbevolen laagdikte: 15-25 µ
Theoretische dekking: 1 kg mengsel : 18 m² bij 25 µ
V.O.C. = 520 g/l

DROOGTIJD

De laag kan worden overgespoten zonder te schuren na 3-4 u tot 2-3 dagen (bij 20 °C) na de applicatie.



OVERLAKKEN MET

- ACRIFAN INCOLORE (blankelak)
- ISOFAN – ACRITOP – ISOLACK aflak
- Lechsys Industrie blankelakken

TECHNISCHE DATA SHEET N° 0229-NL
BIJGEWERKT OP 03/2014

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de contole van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL