



08008 - EPOFAN ZINC



1000 ml +
330 ml +
330 ml

Pot life Bbij 20°C:
4 u




22-24" DIN4
bij 20°C



Ø 1,4-1.9 mm
4 Atm

Aantal lagen: 1-2



Lucht drogen bij 20°C:
24 u
Geforceerd drogen bij
60°C: 60 min

OMSCHRIJVING

2K epoxy zinc primer ("koud zinc basis lak"), gebaseerd op metallic zinc en diverse andere anticorrosive pigmenten.

GEBRUIK

Geschikt als aflak voor hoge weersbestendige stalen frames en plaat staal .

EIGENSCHAPPEN

- Excellente hechting op plaat staal
- Excellente anticorrosive werking (active bescherming)
- Excellente weerstand tegen water en tegen waterdamp
- Excellente elasticiteit
- Goede verticale stabiliteit

OPPERVLAKTE VOORBEHANDELING

Staal: straal of schuur zorgvuldig. Ontvetten met 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

APPLICATIE

Spuiten.

Mengverhouding:

	volume	weight
08008 EPOFAN ZINC	1000 ml	1000 g
00103 INDURITORE EPOFAN EC (verharder)	330 ml	100 g
00535 EPOFAN DILUENTE (verdunner)	330 ml	100 g

Pot life: 4 u bij 20°C

Spuit applicatie bij 20°C: 22-24" DIN 4

Ø luchtkap: 1,4-1.9 mm

luchtdruk: 4 Atm

Aantal lagen: 1-2 regular coats

Aanbevolen laagdikte: 60-80µ

Theoretische dekking: 5,6 m²/l bij 70 µ

2,6 m²/kg bij 70 µ

DIR 2004/42/CE: Primer IIB/c – VOC gereed voor gebruik 540 g/l

Dit product bevat gereed voor gebruik op zijn hoogst 404 g/l VOC

DROOGTIJDEN

Tijdens het drogen mag de temperatuur niet onder de 15°C komen.

Lucht drogen bij 20°C

Stof vrij: 20 min

Kleef vrij: 30 min

Doorgedroogd: 24 u

Geforceerd drogen bij 60°C

60 min

OVERSPUITEN

Breng 1 of 2 lagen 04384 EPOFAN PRIMER R-EC GRIGIO aan. Daarna ISOLACK-ISOFAN-ACRITOP lakken.

OPMERKING

Houdbaarheid: 18 maanden

TECHNISCHE DATA SHEET N° 0507-NL
BIJGEWERKT OP. 09/2014

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de controle van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL