



LS 108 (29108) EPOPRIMER 1 K



1000 ml +
100–200 ml




20–25° DIN 4
bij 20°C



Ø 1,4 mm
4 bar

Aantal lagen: 2



Drogen bij 20°C
Kleefvrij, bewerkbaar: 4–5 u
Uitgehard: 48 u

OMSCHRIJVING

1-Component, roestwerende epoxy-estergrondlak. Bevat geen chroom of lood.

TOEPASSING

Geschikt voor de metaalindustrie en truckschadeherstel als grondlak voor directe hechting.

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig aan te brengen
- Snelle droging aan de lucht
- Goede hechting aan de volgende ondergronden:
 - Staal
 - Verzinkt staal
 - Aluminium en lichte legeringen
- Goede roestwerende werking

VOORBEREIDING ONDERGROND

Zwart plaatstaal: micro-stralen, schuren.

Staal: zorgvuldig ontvetten met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW en schuren.

Aluminium en Al-legeringen: zorgvuldig ontvetten met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW. Stralen, schuren of opruwen.

Elektrisch verzinkt staal: ontvetten met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW.

Thermisch verzinkt staal: ontvetten met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW, dan stralen of opruwen.

AANBRENGEN

Spuiten.

Mengverhouding:

LS EPOPRIMER 1K (van binder 29108)
00824-00825 LECHSYS UNIVERSAL THINNERS (verdunder)

naar volume
1000 delen
100–200 delen

Viscositeit bij 20°C: 20–25° DIN 4


Ø Luchtkap: 1,4 mm

Spuitdruk: 4 bar

Aantal lagen: 2

Aanbevolen laagdikte: max. 50 µm

Theoretische dekking: 1 kg of 1 l mengsel = 5,5–6,5 m² bij 50 µm



V.O.C. (gemiddeld) van het product indien klaar voor gebruik: ~ 520 g/l

DROOGTIJD

Drogen bij 20°C

Stofvrij: 20–30 min.

Kleefvrij, bewerkbaar: 4–5 uur

Uitgehard: 48 uur

AANBEVOLEN VERDERE LAGEN

Kan zonder schuren worden overgelakt met synthetische aflak (SYNTOLAK) en polyurethaan-aflak (ISOLACK) na 3 tot 24 uur bij 20°C, afhankelijk van de gespoten laagdikte.

Het kan overgespoten worden met nitrocombi binders (nitron) na testen

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0460-NL
BIJGEWERKT 11/2008**

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de controle van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL