



LS112 (29112) SYNTOLACK OPACO



1000 ml +
150-250 ml



17-18° DIN 4
bij 20°C



Ø 1,4 mm
4 atm
Aantal lagen: 2



Drogen bij 20°C
Hanteerbaar:
2-3 uur
Uitgehard:
5-6 dagen

OMSCHRIJVING

Sneldrogende, synthetische lak met zijdeglans.

TOEPASSING

Geschikt voor gereedschappen, metalen schappen en meubels, algemene industriële toepassingen.

EIGENSCHAPPEN

- Sneldrogend
- Zeer fraai uiterlijk
- Hoog vaste stofgehalte
- Egaal mat resultaat
- Eenvoudig aan te brengen
- Goede hechting direct op staalplaat (bevat geen roestwerende pigmenten; bescherming vanwege barrière-effect)

VOORBEREIDING ONDERGROND

Het product mag worden aangebracht op:

- 1K FAST PRIMER
- SYNTOPRIMER of SYNTOPRIMER zink
- EPOPRIMER 1K
- direct op roestvrij staalplaat dat zorgvuldig is ontvet met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW

AANBRENGEN

Aanbrengen door spuiten.

Mengverhouding bij spuiten:

LS 112 SYNTOLACK OPACO (van binder 29112)
00824-00825 LECHSYS UNIVERSAL THINNER (verdunner) of
00572 SYNTEX SS THINNER (verdunner) of
00552 LECHLEROID L THINNER (verdunner)

naar volume
1000 delen
150-250 delen

Viscositeit bij 20°C: 17-18° DIN 4
Ø Luchtkap: 1,4 mm
Spuitdruk: 4 bar
Aantal lagen: 2
Laagdikte: 40-50 µm

Overspuitbaar bij 20°C: tot 2 uur of na 48–72 uur, afhankelijk van de laagdikte

Theoretische dekking: 1 l mengsel = 6–6,5 m² bij 50 µm

1 kg mengsel = 5–5,5 m² bij 50 µm

V.O.C. (gemiddeld) van het product indien klaar voor gebruik: ~ 560 g/l

Mengverhouding bij elektrostatisch spuiten:

0,5–2% 09826 ADDITIVO ANTISTATICO toevoegen aan het product.

DROOGTIJD

Drogen bij 20°C

Stofvrij: 20–30 min.

Hanteerbaar: 2–3 u

Uitgehard: 5–6 dagen

OPMERKINGEN

Met 29112 is het mogelijk om een glans tussen 20–50 te verkrijgen, afhankelijk van de kleur, de aanbrengmethode en het droogstelsel.

Houd rekening met het volgende:

- Dikkere lagen worden uiteindelijk glanzender, dünnere lagen worden uiteindelijk matter.
- Als de droogtijd wordt verkort door geforceerd drogen (bij gelijke laagdikte), dan krijgt de uiteindelijke laag 15 ± 5 meer glans.
- De kleurvariaties die worden waargenomen bij het vergelijken van een glanzende en een matte laag met dezelfde formulering zijn meegenomen in de tolerantie van iedere gemodificeerde topcoating.

Voor een meer glanzende afwerking het bindmiddel 29116 SYNTOLACK toevoegen in plaats van het matte bindmiddel 29112 SYNTOLACK OPACO.

Het wordt aanbevolen om 1% toe te voegen van het droogmiddel 29297 LECHSYS SICCATIVE R aan de binder LS112 (29112)

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0358-NL
BIJGEWERKT 03/2014**

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de controle van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKwalificeerd personeel