




# LS 114 (29114) SYNTOLACK RAPID



1000 ml +  
250–400 ml



17–18° DIN 4  
bij 20°C



Ø 1,4 mm  
4 bar  
HVLV:  
Ø 1,3–1,4 mm  
2–2,5 bar  
Aantal lagen: 2



Drogen bij 20°C:  
Hanteerbaar: 2 uur  
Uitgehard: 5–6 dagen

## OMSCHRIJVING

Zeer snel aan de lucht drogende, synthetische verf.

## TOEPASSING

Geschikt voor landbouwmachines, bouwmachines en industriële toepassingen, inclusief gereedschappen, etc.

## EIGENSCHAPPEN

- Hoge glans
- Eenvoudig aan te brengen
- Zeer sneldrogend
- Zeer goede hechting direct op staalplaat (bevat geen roestwerende pigmenten; bescherming vanwege het afsluit-effect)

## VOORBEREIDING ONDERGROND

Het product mag worden aangebracht op:

- 1K FAST PRIMER
- SYNTOPRIMER
- SYNTOPRIMER ZINC
- EPOPRIMER 1K
- direct op roestvrij staalplaat dat voldoende is geschuurd en ontvet met 00695 SILICONE REMOVER SLOW

## AANBRENGEN

Aanbrengen door spuiten.

### Mengverhouding:

naar volume

LS 114 SYNTOLAC RAPID (van binder 29114)  
00824 (langzaam) – 00825 LECHSYS UNIVERSAL THINNER of  
00552 LECHLEROID THINNER L of  
00572 SYNTEX DILUENTE THINNER SS

1000 delen  
250–400 delen

Viscositeit bij 20°C: 17–18° DIN 4  
Ø Luchtkap: 1,4 mm; HVLV: 1,3–1,4 mm  
Spuitdruk: 4 bar; HVLV 2–2,5 bar  
Aantal lagen: 2  
Laagdikte: 50 µm

Theoretische dekking: 1 l mengsel = 6,5–7 m<sup>2</sup> bij 50 µm  
1 kg mengsel = 6–6,5 m<sup>2</sup> bij 50 µm  
V.O.C. (gemiddeld) van het product indien klaar voor gebruik: ~ 580 g/l

**Mengverhouding bij elektrostatisch spuiten:**

de volgende toevoeging gebruiken: 0,5–2% 09826 ADDITIVO ANTISTATICO

---

**DROOGTIJD**

**Drogen bij 20°C**

Stofvrij: 15–20 min.

Hanteerbaar: 2 uur

Uitgehard: 5–6 dagen

---

**OPMERKINGEN**

Om de weersbestendigheid, het drogen, de directe hechting op staalplaat en de hardheid te verbeteren na 24 uur, 10% tot 25% 29344 LECHSYS ISOLACK HARDENER (naar gewicht of naar volume) vlak voor gebruik toevoegen.

Het mengsel dient bij 20°C binnen 4–6 uur gebruikt te worden.

Het wordt aanbevolen om 1% toe te voegen van het droogmiddel 29297 LECHSYS SICCATIVE R aan de binder LS114 (29114)

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0359-NL**

**BIJGEWERKT 03/2014**

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de controle van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL