



LS125 (29125) ISORUBBER




1000 ml +
0-300 ml



22-24° DIN 4
bij 20°C



Aantal lagen: 2



Ø 1,4-1,6 mm
3,5-4 bar
HVLP:
2-2,5 bar
Aantal lagen: 2-3



Drogen bij 20°C
Hanteerbaar: 2 u
Uitgehard: 5-6 dagen

OMSCHRIJVING

Verf op basis van gechloroerde rubberharsen dat zeer resistent is tegen vocht.

TOEPASSING

Geschikt voor het beschermen van ondergronden (zoals beton, bakstenen, gestraald staal) die blootgesteld worden aan bijzonder vochtige omstandigheden of onder water staan.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer sneldrogend
- Zeer grote resistentie tegen vocht
- Glanzend uiterlijk
- Eenvoudig aan te brengen

VOORBEREIDING ONDERGROND

Staal: schuren, ontvetten met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW en SYNTOPRIMER ZINC of EPOXYPRIMER aanbrengen.

Beton, bakstenen: stofvrij maken .

AANBRENGEN

Aanbrengen met kwast, kortharige roller of spuit.

Mengverhouding:

Aanbrengen met kwast of kortharige roller

LS 125 ISORUBBER (van binder 29152)
00580 VITREX THINNER

naar volume

1000 delen
0-50 delen

Aantal lagen: 2, met 2-3 uur uitdampen bij 20°C

Aanbrengen door spuiten

LS 125 ISORUBBER (van binder 29125)
00580 VITREX THINNER


naar volume

1000 delen
200-300 delen

Viscositeit bij 20°C: 22-24° DIN 4

Ø Luchtkap: 1,4-1,6 mm

Spuiddruk: conventioneel pistool 4 bar; HVLP-pistool 2-2,5 bar



Aantal lagen: 2–3
Aanbevolen dikte: 60–80 µm
Theoretische dekking: 1 l mengsel = 7–7,5 m² bij 60 µm
1 kg mengsel = 6,5–7 m² bij 60 µm
V.O.C. (gemiddeld) van het product indien klaar voor gebruik: ~ 570 g/l

DROOGTIJD

Drogen bij 20°C

Stofvrij: 20–30 min.
Hanteerbaar: 2 u
Uitgehard: 5–6 dagen

OPMERKINGEN

Het product is niet geschikt voor het verven van zwembaden.

TECHNISCH MERKBLAD NR. 0473-NL
BIJGEWERKT 04/2010

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de contole van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL