



# LS127 (29127) SYNTOLACK HS PENN



1000 ml +  
0-10 ml



Aantal lagen: 2



Drogen bij 20° C:  
Hanteerbaar: 8-10 h  
Doorgehard: 6-7 dagen

## OMSCHRIJVING

HS hoogglans synthetische topcoat gebaseerd op luchtdroging.

## Gebruik

Geschikt voor hoge kwaliteit voor interieur en exterieur, decoratieve en bescherming voor op hout en metaal.

**Gebouwen:** deuren en ramen, rolluiken, balustrades, radiant surfaces

**Inrichting:** meubels, wanden en plafonds

**Industrieel onderhoud:** binnen en buiten

## EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig aan te brengen
- Uitstekende glans
- Uitstekende hardheid
- Goede vloeïing
- Hoge kleurstabiliteit
- Low VOC

## VOORBEREIDING ONDERGROND

**Staal:** breng LS101 (29101) SYNTOPRIMER ZINC aan.

**Kaal hout:** impregneer het hout met een geschikt impregneermiddel of LS132 (29132) TECNOGRIP GLOSS verdund tot 100% en eventueel een geschikte filler.

**Oude laklagen:** verwijder losse oude verf, goed schuren en waar nodig plamuur aanbrengen. Breng een geschikte primer filler aan.

## AANBRENGEN

Met de kwast of roller in 1 laag.

## Mengverhouding voor de kwast en kortharige roller :

	gewicht	volume
LS127 SYNTOLACK HS PENN (gemaakt van binder 29127)	1000 g	1000 ml
00570 SYNTEX SP THINNER	0-10 g	0-10 ml

Aantal lagen: 1+1 met 24 uur tussen de lagen bij 20°C

Aanbevolen laagdikte: 50-60 µ

Theoretische dekking: 20 m<sup>2</sup> for 1 ltr mengsel bij 30 µ (1 laag)

VOC: ≤ 300 g/l

**DIR 2004/42/CE : Interieur/exterieur verf voor gebouwen, hout, metaal of plastic -  
EU limiet voor deze producten (cat. d/BS): 300 g/l (2010) van VOC product klaar voor gebruik.  
Dit product bevat klaar voor gebruik maximaal 300 g/l VOC**

---

#### **DROOGTIJD**

#### **DROGEN BIJ 20 °C**

Handelbaar: 8-10 uur  
Doordroging: 6-7 dagen

---

#### **OPMERKING**

Om de weersbestendigheid, droging, hechting en hardheid, al na 24 uur te verhogen, bevelen we aan 10% van 29344 LECHSYS ISOLACK HARDENER toe te voegen.

Gebruik het mengsel binnen 4-6 uur bij 20°C.

**Het aangemaakte product heeft een VOC gehalte hoger dan de limiet van 300 g/l.**

In LS127 (29127) SYNTOLACK HS PENN is het aan te bevelen 2% van het droogmiddel 29428 LECHSYS HS BRUSH SICCATIVE toe te voegen.

**TECHNISCH DATABLAD N° 0658-NL  
GEUPDATE 12/2010**

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de controle van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL