



LS131(29131) TECNOGRIP METAL LS133 (29133) TECNOGRIP SPARKLING METAL



1000 ml +
50–400 ml



18–22° DIN 4
bij 20°C



Ø 1,4–1,8 mm
4 atm
Aantal lagen: 2



Aantal lagen: 2



Drogen bij 20°C:
Hanteerbaar: 3–4 u
Uitgehard: 24 u

OMSCHRIJVING

Vinyl-copolymeer afwerkklak met glimmend ijzeroxide-effect op basis van roestwerende zinkfosfaatpigmenten.

TOEPASSING

Geschikt voor industrieel verfwerk met metallic effect waarbij een zeer goede directe hechting aan staal, aluminium, verzinkt staalplaat en beton essentieel is.

EIGENSCHAPPEN

- Speciaal metalliek-decoratief uiterlijk
- Goede weerstand tegen basen, minerale zuren, oliën, vetten, alifatische koolwaterstoffen
- Zeer goede weersbestendigheid
- Zeer goede hechting op staal, aluminium en verzinkt staalplaat

VOORBEREIDING ONDERGROND

Zwart metaal: micro-stralen, schuren.

Staal: zorgvuldig ontvetten met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW en schuren of stralen.

Aluminium en Al-legeringen: zorgvuldig ontvetten met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW en voorzichtig schuren of opruwen.

Elektrisch verzinkt staal: ontvetten met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW.

Thermisch verzinkt staal: ontvetten met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW, dan schuren of opruwen.

Oude verflagen: niet aanbrengen op oplosmiddelgevoelige verflagen.

AANBRENGEN

Aanbrengen met spuit, kwast of kortharige roller.

Mengverhouding (bij spuiten):

	naar volume
LS 131 TECNOGRIP METAL (van binder 29131)	
LS 133 TECNOGRIP SPARKLING METAL (van binder 29133)	1000 delen
00824 SLOW-00825 STANDARD LECHSYS UNIVERSAL THINNER	300–400 delen

Viscositeit bij 20°C: 18–22° DIN 4

Ø Luchtkap: 1,4–1,8 mm; HVLV: 1,3–1,6 bar

Spuitdruk: 3–5 bar

Aantal lagen: 2

Laagdikte: 40–50 µm

Theoretische dekking: 1 l mengsel = 5,5–6 m² bij 50 µm

1 kg mengsel = 4 m² bij 50 µm
V.O.C. (gemiddeld) van het product indien klaar voor gebruik: ~ 630 g/l

Mengverhouding (voor aanbrengen met kwast of roller, alleen op kleine oppervlakten):

TECNOGRIP METAL	naar volume
00824 SLOW-00825 STANDARD LECHSYS UNIVERSAL THINNER	1000 delen
	50–100 delen

Aantal lagen: 2 met 2–3 uur uitdampen bij 20°C

DROOGTIJD

Drogen aan de lucht bij 20°C

Stofvrij: 20 min.

Hanteerbaar: 3–4 uur

Uitgehard: 24 uur

OPMERKINGEN

Uitdampen voor het overlakken

Kan op elk moment met zichzelf worden overgelakt. Bij overlakken met synthetische of polyurethaan-aflak ten minste 24 uur wachten na aanbrengen van TECNOGRIP.

Zie voor de kleuren die met het LECHSYS-systeem verkregen worden de specifieke kleurenkaart METAL EFFECTS - code 6300. Let op dat bij aanbrengen door spuiten de uiteindelijke kleur lichter zal zijn in vergelijking met de referentie op de kleurenkaart.

Het product kan worden aangebracht met elektrostatische units.

TECHNISCH MERKBLAD NR. 0405-NL
BIJGEWERKT 09/2013

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de contole van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL