




LS 132 (29132) TECNOGRIP GLOSS



1000 ml +
200–300 ml



20–23° DIN 4
bij 20°C



Ø 1,4 mm
4 atm
Aantal lagen: 2–3



Drogen bij 20°C
Hanteerbaar: 2 u
Uitgehard: 24 u

OMSCHRIJVING

Een glanzende, sneldrogende 1 Componenten-aflak op basis van vinylcopolymeren.

TOEPASSING

Geschikt voor metalen industriële producten waarbij goede hechting en goede chemische resistentie zijn vereist. Geschikt als kleurloos impregneermiddel voor hout. En voor onderhoud aan chemische fabrieken.

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig aan te brengen
- Snelle droging aan de lucht
- Zeer fraai uiterlijk
- Uitstekende hechting op: staalplaat (het product bevat geen roestwerende pigmenten; het beschermt staal met een barrière-effect), aluminium, beton
- Goede weersbestendigheid het kan gebruikt worden als een afwerklaag
- Goede resistentie tegen basen, minerale zuren, vetten, oliën en alifatische koolwaterstoffen

VOORBEREIDING ONDERGROND

Zwart metaal: microstralen, schuren.

Staal: zorgvuldig ontvetten met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW en schuren of stralen.

Aluminium en Al-legeringen: zorgvuldig ontvetten met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW en voorzichtig schuren of opruwen.

Oude verflagen: niet aanbrengen op oplosmiddeloplosbare verflagen.

AANBRENGEN

Spuiten.

Mengverhouding:

naar volume

LS 130 TECNOGRIP GLOSS (van binder 29132)

1000 delen

00824 UNIVERSAL THINNER SLOW of

00825 UNIVERSAL STANDAARD THINNER

200–300* delen


* voeg bij gebruik als houtimpregneer ten minste 100% toe

Viscositeit bij 20°C: 20–23° DIN 4

Ø Luchtkap: 1,4 mm

Spuitdruk: 4 atm

Aantal lagen: 2–3



Laagdikte: 30–40 µm

Theoretische dekking: 1 kg mengsel = 8,4 m² bij 40 µm

1 l mengsel = 8 m² bij 40 µm

V.O.C. (gemiddeld) van het product indien klaar voor gebruik: ~ 700 g/l

DROOGTIJD

Drogen aan de lucht bij 20°C

Stofvrij: 10 min.

Hanteerbaar: 2 uur

Uitgehard: 24 uur

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0464-NL
BIJGEWERKT 08/2010**

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de controle van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL