


LS147 (29147) ISOLACK PENN



1000 ml +
500 ml +
0-50 ml



Aantal lagen: 2



Drogen bij 20°C
Hanteerbaar: 6-8 u
Uitgehard: 48 u

Potlife bij 20°C:
3 u

OMSCHRIJVING

2-Componenten, glanzende polyurethaanlak voor kwastverwerking.

TOEPASSING

Voor afwerking in uni-kleuren bij industriële toepassingen. Correct aangemaakt is het geschikt voor beton, hout, staal, PVC, glasvezel binnen de bouwsector.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer fraai uiterlijk
- Hoogglanzend
- Zeer goede weersbestendigheid
- Eenvoudig aan te brengen met kwast
- Uitstekende vloeïing

VOORBEREIDING ONDERGROND

2 Componenten-grondlak of fillers of goed geschuurde oude laklagen.

AANBRENGEN

Aanbrengen met kwast of kortharige roller.

Mengverhouding:

naar volume

LS147 ISOLACK PENN (van binder 29147)
29342 LECHSYS ISOLACK ESP HARDENER
00824 LECHSYS UNIVERSAL THINNER SLOW

1000 delen
500 delen
0-50 delen

Potlife bij 20°C: 3 uur

Aantal lagen: 2

Tijd tussen de lagen bij 20°C: 8-10 uur

Laagdikte: 50 µm

Theoretische dekking: 1 l mengsel = 8,5-9 m² bij 50 µm


1 kg mengsel = 7,8-8,7 m² bij 50 µm

V.O.C. (gemiddeld) van het product indien klaar voor gebruik: 430 g/l

DROOGTIJD

Drogen bij 20°C

Stofvrij: 50-60 min.



Hanteerbaar: 6–8 uur
Uitgehard: 48 uur

Het volledige doorharden vindt plaats in de volgende 3-4 dagen.

OPMERKING

Gebruik in de winter tot maximaal 5% 09167 SPEED-O-DRY om het drogen aan de lucht te versnellen.

Kleurformules met de pigmenten 29044 en 29046 moeten alleen worden gebruikt voor objecten die niet in direct zonlicht staan

Als dit wel gewenst is moet men formules uitzoeken in lechler explorer/map die HIGH RESISTANCE OF ECOLOGICAL zijn

Voeg eventueel het uv additief 33333 (max 5% in de toplaag) om de uv weerstand te verhogen

TECHNISCH MERKBLAD NR. 0374-NL
BIJGEWERKT 10/2012

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de contole van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL