


LS149 (29149) ISOLACK TEXTUR



1000 ml +
500 ml +
300-400 ml

Potlife bij 20°C:
6-8 u



Ø 1,4-1,8 mm
3-5 atm
Aantal lagen: 2



Drogen bij 20°C
Hanteerbaar: 6 u
Uitgehard: 48 u
Drogen bij 60°C:
30 min.

OMSCHRIJVING

2-Componenten, gestructureerde polyurethaanlak.

TOEPASSING

Geschikt voor gestructureerde antislip-afwerkklagen bij het industrieel spuiten van trucks en binnen de industrie.

EIGENSCHAPPEN

- Mooi uiterlijk en goede antislipwerking
- Eenvoudig aan te brengen
- Goede krasbestendigheid
- Goede vuleigenschappen die kleine fouten op de ondergrond kunnen verhullen

VOORBEREIDING ONDERGROND

- **Plaatstaal***: ontroesten en ontvetten met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW, ook als het altijd wordt aanbevolen om LS100 (29000) 1K FAST PRIMER vooraf aan te brengen.
- **Lichte legeringen**: het is essentieel om LS100 (29100) 1K FAST PRIMER aan te brengen.
- Dit produkt kan men met elke 2k primer uit het LECHSYS SYSTEEM in een droog in droog systeem gebruiken

* het product bevat geen roestwerende pigmenten; bescherming door afsluit-effect

AANBRENGEN

Aanbrengen door spuiten.

Mengverhouding:

naar volume

LS149 ISOLACK TEXTUR (van binder 29149)	1000 delen
29340-29341(slow) LECHSYS ISOLACK HIGH HARDENER	500 delen
00824 (slow)-00825 (standaard)LECHSYS UNIVERSAL THINNERS	300-400 delen

Potlife bij 20°C: 6-8 uur

Ø Luchtkap: 1,4-1,8 mm

Spuitdruk: 3-5 bar

Aantal lagen: 2

Aanbevolen laagdikte: 75 µm

Theoretische dekking: 1 l mengsel = 5 m² bij 75 µm

1 kg mengsel = 4,5 m² bij 50 µm

DIR 2004/42/CE: Speciale aflakken IIB/e – VOC klaar voor gebruik 840 g/l

V.O.C. (gemiddeld) van het product indien klaar voor gebruik: ~ 580 g/l

DROOGTIJD

Drogen bij 20°C

Stofvrij: 20–30 min.

Hanteerbaar: 6 uur

Uitgehard: 48 uur

Drogen bij 60°C

30 min. (na 30 min. uitdampen bij 20°C)

Het product hardt volledig uit in de volgende 3–4 dagen.

OPMERKING

Gebruik in de winter 09167 SPEED-O-DRY (max. 5%) om het drogen aan de lucht te versnellen.

TECHNISCH MERKBLAD NR. 0376-NL

BIJGEWERKT 11/2004

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de contole van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL