



## LS150 (29150) ISOLACK 1K



1000 ml +  
0-250 ml



18-20° DIN 4  
bij 20°C



Ø 1,4 mm  
4 atm  
Aantal lagen: 2



Aantal lagen: 2



Drogen bij 20°C  
Hanteerbaar: 4-5 u  
Uitgehard: 5-6 dagen

### OMSCHRIJVING

1-Component, glanzende urethaanlak.

### TOEPASSING

Geschikt voor landbouw- en industriële machines, ijzeren ondergronden in het algemeen, hout, en rubber.

### EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig aan te brengen
- Grote dekking
- Perfecte vloeïing bij spuiten en kwasten
- Hoogglanzend
- Zeer sneldrogend met een hard en elastisch resultaat

### VOORBEREIDING ONDERGROND

**Hout:** een geschikt impregneermiddel aanbrengen op nieuwe houten oppervlakten.

**Staal:** schuren en een geschikte roestwerende grondlak aanbrengen.

**Oude verflagen:** beschadigde en losse lagen verwijderen, goed schuren en plamuur aanbrengen; waar nodig een geschikt filler of roestwerende grondlak aanbrengen.

### AANBRENGEN

Aanbrengen met kwast, kortharige roller of spuit.

#### Mengverhouding:

##### Aanbrengen met kwast of roller

LS150 ISOLACK 1K (van binder 29150)  
00570 SYNTEX SP THINNER

##### naar volume

1000 delen  
0-100 delen

##### Aanbrengen door spuiten

LS150 ISOLACK 1K (van binder 29150)  
00824 (slow)-00825 (standaard)LECHSYS UNIVERSAL THINNERS  
00572 SYNTEX SS THINNER


##### naar volume

1000 delen  
150-250 delen

Viscositeit bij 20°C: 18"-20" DIN 4

Ø Luchtkap: 1,4 mm

Spuitdruk: 3-3,5 bar



Aantal lagen: 2  
Laagdikte: 50 µm  
Theoretische dekking: 1 l mengsel = 10–11 m<sup>2</sup> bij 50 µm  
1 kg mengsel = 9–10,5 m<sup>2</sup> bij 50 µm  
V.O.C. van het product indien klaar voor gebruik: ~ 530 g/l

---

## **AFLAKKEN**

Kan na 24 uur bij 20°C worden overgelakt met zichzelf. Na 48 uur bij 20°C is licht schuren noodzakelijk.

---

## **DROOGTIJD**

**Drogen bij 20°C**  
Stofvrij: 30–40 min.  
Hanteerbaar: 4–5 uur  
Uitgehard: 5–6 dagen

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0424-NL  
BIJGEWERKT 11/2008**

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de contole van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL