



LS151 (29151) 1K POLYLACK SLOW



1000 ml +
200–300 ml



22–24" DIN 4
bij 20°C



Ø 1,4 mm
4 atm
HVL P:
Ø 1,3 mm
2–2,5 atm
Aantal lagen: 2



Drogen bij 20°C
Hanteerbaar: 3–4 u
Volledig droog: 5–6 dagen

OMSCHRIJVING

Eén component-polyurethaanlak.

TOEPASSING

Geschikt voor het opnieuw afwerken van commerciële voertuigen.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende glans en vloeiing.
- Goede weersbestendigheid.
- Goede hechting op plaatstaal (het heeft geen anticorrosieve pigmenten, het beschermt alleen door barrière effect)

VOORBEREIDING ONDERGROND

Staal: schuren en een geschikte grondlak aanbrengen.

Oude verflagen: het beschadigde oppervlak reinigen en prepareren, dan geschikte grondlak aanbrengen.

Verzinkte platen en aluminium: een geschikte roestwerende grondlak aanbrengen (LS100-LS107).

AANBRENGEN

Spuiten.

Mengverhouding bij spuiten:

LS151 1K POLYLACK SLOW (van binder 29151)	naar volume
00824 (slow)-00825 (standaard) LECHSYS UNIVERSAL THINNERS	1000 delen
00552 LECHLEROID L THINNER of	200–300 delen
00572 SYNTEX SS THINNER	

Aanbrengen door spuiten bij 20°C: 22–24" DIN 4
Ø Luchtkap: traditioneel 1,4–1,6 mm; HVL P 1,3 mm
Luchtdruk: traditioneel 4 atm; HVL P 2–2,5 atm
Aantal lagen: 2

Aanbevolen laagdikte: 50 µm

Overspuitbaar bij 20°C: na 2 tot 72 uur, afhankelijk van de laagdikte

Theoretische dekking: 1 l mengsel = 7–7,5 m² bij 50 µm

1 kg mengsel = 6,5–7 m² bij 50 µm

V.O.C. (gemiddeld) van het mengsel wanneer klaar voor gebruik: ~ 550 g/l

DROOGTIJD

Drogen 20°C

Stofvrij: 20–30 min.

Hanteerbaar: 3–4 u

Volledig droog: 5–6 dagen

OPMERKINGEN

Ter verbetering van de prestaties adviseren wij om 10–25% (naar gewicht en naar volume) 29344 LECHSYS ISOLACK HARDENER te doseren bij gebruik.

Het mengsel dient bij 20°C binnen 4–6 uur gebruikt te worden.

**TECHNISCH GEGEVENSBLAD Nr. 0528-NL
BIJGEWERKT 10/2005**

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de contole van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL