



## LS186 (29186) NITRON HAMMER



1000 ml +  
0–50 ml



40–45° DIN 4  
bij 20°C



Ø 1,8–1,9 mm  
4,5 bar

Aantal lagen: 2



Drogen bij 20°C  
Hanteerbaar: 20–30 min.  
Uitgehard: 3 u

### OMSCHRIJVING

Industriële nitro-combilak, aanbevolen voor hamerslageffect.

### TOEPASSING

Nitrolak die geschikt is voor machines, schappen, gereedschap en ijzeren ondergronden in het algemeen.

### EIGENSCHAPPEN

- Speciaal uiterlijk (hamerslag effect)
- Sneldrogend
- Kan kleine defecten op de ondergrond verbergen
- Zeer goede directe hechting, zelfs op staal (het product bevat geen roestwerende pigmenten; het beschermt staal met een afsluit-effect)

### VOORBEREIDING ONDERGROND

Het kan worden aangebracht op:

- SYNTOPRIMER
- SYNTOPRIMER ZINC
- Direct op roestvrij staalplaat dat zorgvuldig is ontvet met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW.

### AANBRENGEN

Spuiten.

**Mengverhouding:**

**naar volume**

LS186 NITRON HAMMER (van binder 29186) 1000 delen  
00825 LECHSYS UNIVERSAL THINNER (verdunner) of 0–50 delen

Het is ook mogelijk om het product te kwasten, maar met een minder mooi effect

Viscositeit bij 20°C: 40–45° DIN 4

Ø Luchtkap: 1,8–1,9 mm

Spuitdruk: 4,5 bar

Aantal lagen: 1 nevel laag (5 min. uitdampen) + 1 natte laag

Aanbevolen laagdikte: 30–40 µm

Theoretische dekking: 1 l mengsel = 6,8 m<sup>2</sup> bij 30 µm

1 kg mengsel = 5 m<sup>2</sup> bij 30 µm

V.O.C. (gemiddeld) van het product indien klaar voor gebruik: ~ 625 g/l



---

## **DROOGTIJD**

### **Drogen aan de lucht bij 20°C**


Stofvrij: 5 min.

Hanteerbaar: 20–30 min.

Uitgehard: 3 uur

### **OPMERKING :**

**WE ADVISEREN OM DIT PRODUCT IN EEN APARTE RUIMTE TE VERWERKEN HET KAN KRATERS GEVEN OP ANDER SPUITWERK**



**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0474-NL  
BIJGEWERKT 02/2010**

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de contole van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL