



LS190 (29190) BASECOAT




1000 ml +
700–1000 ml



14–15° DIN 4
bij 20°C



Ø 1,2–1,4 mm
Aantal lagen: 2–3



Drogen bij 20°C:
tussen 20–30 min. en 24 u

OMSCHRIJVING

Matte basislak voor EFFEN en TWEELAAGS METALLIEK spuitwerk (overspuitbaar met blanke acrylflak).

TOEPASSING

Geschikt voor het lakken van industriële producten of het spuiten van industriële voertuigen.

EIGENSCHAPPEN

- Snelle uitharding
- Eenvoudig aan te brengen
- Uitstekende vloeiing en dekkraft
- Goede resistentie en glans in een afwerksysteem met blanke lak

VOORBEREIDING ONDERGROND

Kan worden aangebracht op polyurethaan-, polyacryl- en epoxy-grondlak/filler (IS FILLER HBF – EPOFAN PRIMER R-EC – HI-BUILD FILLER) na voldoende droog schuren met P400-P500 schuurpapier en ontvetten met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE.

AANBRENGEN

Spuiten.

Mengverhouding:

naar volume

LS190 BASECOAT (van binder 29190)	1000 delen
00824 (slow)-00825 (standard) LECHSYS UNIVERSAL THINNER	700–1000 delen

Viscositeit bij 20°C: 14–15° DIN 4

Ø Luchtkap: 1,2–1,4 mm

Spuitdruk: 3,5–4 atm

Aantal lagen: 2–3

Theoretische dekking: 1 kg of I mengsel = 5 m² bij 25 µm

V.O.C. van het product indien klaar voor gebruik: ~ 820 g/l

N.B. één nevellaag aanbrengen, gevolgd door één volledige laag. Het lakwerk afmaken door een tweede volledige laag aan te brengen. Voor metallieke kleuren een egale spuitlaag en iets grotere afstand nemen van de ondergrond.

DROOGTIJD

Uitdamp tijd voordat de blanke lak wordt aangebracht: tussen 20–30 min. en 24 uur bij 20°C.

AFLAKKEN

Blanke acrylaf lak voor twee laag systemen (ACRIFAN-MACROFAN).

OPMERKINGEN

Bij droogtemperaturen beneden 60°C mogen tijdens de eerste dagen na het lakken de producten niet aan bijzonder zware weersomstandigheden worden blootgesteld.

Alle te verkrijgen metallieke kleuren zijn verkrijgbaar in LECHLER EXPLORER/MAP

De lak moet met de hand worden geroerd voor dat hij in een gyroscopische mixer wordt geplaatst

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0456-NL
BIJGEWERKT 10/2015**

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de contole van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL