



LS902 (29902) 2K HIGH MATT BASE




1000 ml +
100 ml +
500 ml



16-18° DIN 4
bij 20°C



Ø 1,2 mm
Aantal lagen: 2-3



Drogen bij 20°C:
15-20 min.

OMSCHRIJVING

Tweecomponenten acryl-grondlak voor metallic / mica-kleuren (overspuiten met blanke lak).
Directe hechting aan ABS, PC/ABS en alle correct gegronde ondergronden.

TOEPASSING

Algemene industriële productie.

EIGENSCHAPPEN

- Sneldrogend
- Eenvoudig aan te brengen
- Uitstekende lichtweerstand
- Uitstekende hechting aan ABS en PC/ABS-mengsels (een hechtingstest vooraf wordt altijd aanbevolen).

VOORBEREIDING ONDERGROND

Ontvetten met 00617 PLASTIC CLEANER, dan afvegen en droogblazen met gedeïoniseerde lucht om statische ladingen te verwijderen.

Zie: TECHNISCHE INSTRUCTIES OM KUNSTSTOF ONDERGRONDEN OP LAKKEN VOOR TE BEREIDEN.

VOORBEREIDING KLEUR

Kies een kleurformule. Voeg de basiskleuren toe aan het bindmiddel en voorzichtig mengen.

AANBRENGEN


Spuiten.

Mengverhouding:

LS902 2K HIGH MATT BASE (van binder 29902)
29355 LECHSYS ACRITOP HARDENER
00825 – 00824 (slow) LECHSYS UNIVERSAL THINNER

naar volume
1000 delen
100 delen
500 delen

Potlife bij 20°C: 4 uur
Viscositeit bij 20°C: 16-18° DIN 4
Ø Luchtkap: 1,2 mm
Luchtdruk: 4 atm



Aantal lagen: 2–3
Aanbevolen laagdikte: 20–25 µm
Theoretische dekking: 1 kg mengsel = 7,3 m² bij 25 µm
1 l mengsel = 6,7 m² bij 25 µm
V.O.C. van het mengsel wanneer klaar voor gebruik: ~740 g/l

DROOGTIJDEN

Vóór het aanbrengen van de blanke lak 15–20 min. laten drogen bij 20°C.

AFLAKKEN MET

Blanke acryllak

96390 ACRIFAN CLEAR COACH
96598 ACRIPLAST CLEAR SEMIOPACA
09852 CERAMIC CLEAR

TECHNISCH GEGEVENSBLAD Nr. 0517-NL
BIJGEWERKT 11/2015

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de contole van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL.