



LS903 (29903) 1K MATT BASE




1000 ml +
500 ml



16-18° DIN 4
bij 20°C



Ø 1,2 mm
Aantal lagen: 2-3
Druk 3,5 atm



Drogen bij 20°C:
25-30 min.

OMSCHRIJVING

Eén component acryl basislak die afgewerkt moet worden met blanke lak.

TOEPASSING

Industriële productieprocessen en industriële en fabrieksvoertuigen.

EIGENSCHAPPEN

- Sneldrogend
- Eenvoudig aan te brengen, uniform matte afwerking
- Uitstekende lichtweerstand
- Meervoudige toepassingen

VOORBEREIDING ONDERGROND

ABS – PP – PA (NYLON) – PU: zorgvuldig ontvetten met 00617 PLASTIC CLEANER en 29920 MULTIPLAST PRIMER aanbrengen.

METAAL: schuren en ontvetten met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW, epoxy-grondlak aanbrengen (29107 EPOXYPRIMER – 29109 ACRIPUR PRIMER), gevolgd door schuren met P400. Tussendoor kunnen ook fillers zoals 29105 HI-BUILD FILLER worden gebruikt.

Zie: TECHNISCHE INSTRUCTIES OM KUNSTSTOF ONDERGRONDEN OP LAKKEN VOOR TE BEREIDEN.

VOORBEREIDING KLEUR

Kies een kleurformule. Voed het bindmiddel toe aan de basiskleuren en voorzichtig mengen.


AANBRENGEN

Spuiten.

Mengverhouding:

LS903 1K MATT BASE (van binder 29903)
00825 (standaard)-00824 (slow) LECHSYS UNIVERSAL THINNER

naar volume
1000 delen
500 delen



Viscositeit bij 20°C: 16–18" DIN 4
Ø Luchtkap: 1,2 mm
Luchtdruk: 3,5 atm
Aantal lagen: 2–3
Aanbevolen laagdikte: 20–30 µm
Theoretische dekking: 1 kg mengsel = 5,7 m² bij 25 µm
1 l mengsel = 5,4 m² bij 25 µm
V.O.C. van het mengsel wanneer klaar voor gebruik: ~ 765 g/l

DROOGTIJD

Vóór het aanbrengen van de blanke lak de 29903 1k matt base 25–30 min. laten uitdampen bij 20°C.

AFLAKKEN MET

Blanke acryllak voor tweelaags systeem:

96390 ACRIFAN CLEAR COACH
96598 ACRIPLAST CLEAR SEMIOPACA
09852 CERAMIC CLEAR
31575 CLEAR SOFT MATT TH

**TECHNISCH GEGEVENSBLAD Nr. 0513-NL
BIJGEWERKT 11/2015**

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de contole van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL.