



# LS945 (29945) 2K GRIP BASE




1000 ml+  
100 ml+  
500 ml



16-18° DIN 4  
bij 20°C



Ø 1,2 mm  
Aantal lagen: 2-3



Drogen bij 20°C:  
20 min.

Potlife bij 20°C:  
4 uur

## OMSCHRIJVING

Twee componenten acryl-basislak met directe hechting aan non-ferro metalen ondergronden voor uni metallieke en mica-kleuren in een twee laagproces. Om over te lakken met een glanzende of matte blanke lak

## TOEPASSING

Algemene industriële productie.

## EIGENSCHAPPEN

- Sneldrogend.
- Eenvoudig aan te brengen.
- Uitstekende hechting aan aluminium en Al-legeringen, zink+aluminium (zama), koper en epoxy-grondlakken (een hechtingstest vooraf wordt altijd aangeraden).
- Uitstekende lichtweerstand.
- Alleen de metallic en mica kleuren van deze basislak kunnen worden overgelakt met soft touch blanke lak

## VOORBEREIDING ONDERGROND

**Aluminium en Al-legeringen, zink+aluminium (zama), koper:** ontvetten met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW, gevolgd door blazen.

**PA (polyamide):** ontvetten met 00617 PLASTIC CLEANER.

**Zie: TECHNISCHE INSTRUCTIES OM KUNSTSTOF ONDERGRONDEN OP LAKKEN VOOR TE BEREIDEN.**

## VOORBEREIDING KLEUR

Kies een kleurformule. Voed het bindmiddel toe aan de basiskleuren en voorzichtig mengen.

## AANBRENGEN

Spuiten.

### Mengverhouding:

LS945 2K GRIP BASE (van binder 29945)  
29355 LECHSYS ACRITOP HARDENER  
00825 (Standaard)-00824 (slow) LECHSYS UNIVERSAL THINNER

naar volume  
1000 delen  
100 delen  
500 delen

Potlife bij 20°C: 4 uur  
Viscositeit bij 20°C: 16–18" DIN 4  
Aanbevolen spuit temperatuur boven 5 graden en onder 30 graden  
Ø Luchtkap: 1,2 mm  
Luchtdruk: 3,5 atm  
Aantal lagen: 2–3  
Aanbevolen laagdikte: 20–30 µm  
Theoretische dekking: 1 kg mengsel = 7,3 m<sup>2</sup> bij 25 µm  
1 l mengsel = 6,7 m<sup>2</sup> bij 25 µm  
V.O.C. van het mengsel wanneer klaar voor gebruik: ~ 750 g/l

---

## **DROOGTIJD**

### **Drogen bij 20°C:**

Overspuitbaar met blanke lak na 20 min.

---

## **AFLAKKEN MET**

Blanke acryllak voor tweelaagsproces:

96390 ACRIFAN CLEAR COACH

96598 ACRIPLAST CLEAR SEMIOPACA

09852 CERAMIC CLEAR

31575 CLEAR SOFT MATT TH alleen op metallic en mica kleuren NIET op uni kleuren

**TECHNISCH GEGEVENSBLAD Nr. 0514-NL  
BIJGEWERKT 06/2014**

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de contole van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL.