



LS946 (29946) 1K METALGRIP




1000 ml +
600-800 ml



16" DIN 4
bij 20°C



Ø 1,2 mm
Aantal lagen: 2
Druk 3,5 atm



Geforceerd drogen:
30 min. bij 120-140°C

OMSCHRIJVING

Semi-matte, één component acryl/melamine-ovenlak met directe hechting aan metalen ondergronden, voor METALLIC / MICA-lakken met geanodiseerd effect (vloeistofanodisatie).

TOEPASSING

Voor algemene industriële productieprocessen, aluminium en Al-legeringen, en zink+aluminium (zama) meubilair.

EIGENSCHAPPEN

- Geanodiseerd afwerkingseffect (zie kleurenvorbelden MASTER CHROMA EFFECT)
- Eenvoudig aan te brengen
- Uitstekende hechting aan metaal (aluminium en Al-legeringen, zink+aluminium (zama), staal, koper, etc.)
- Uniforme glanszijde-afwerking
- Uitstekende kras- en slijtvastheid

VOORBEREIDING ONDERGROND

Aluminium en Al-legeringen, zink+aluminium (zama): ontvetten met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW, droogblazen.

Zie: **TECHNISCHE INSTRUCTIES OM KUNSTSTOF ONDERGRONDEN TE LAKKEN VOOR HET SPUITEN.**

VOORBEREIDING KLEUR

Kies een kleurformule. Voeg het bindmiddel toe aan de basiskleuren en voorzichtig mengen.

AANBRENGEN


Spuiten.

Mengverhouding:

LS946 1K METALGRIP (van binder 29946)
00825 (Standaard)-00824 (slow) LECHSYS UNIVERSAL THINNER

naar volume
1000 delen
600-800 delen

Viscositeit bij 20°C: 16" DIN 4
Ø Luchtkap: 1,2 mm
Luchtdruk: 3,5 atm
Aantal lagen: 2



Aanbevolen laagdikte: 20–25 µm
Theoretische dekking: 1 kg mengsel = 5 m² bij 25 µm
1 l mengsel = 4,7 m² bij 25 µm
V.O.C. van het mengsel wanneer klaar voor gebruik: ~ 773 g/l

DROOGTIJD

Geforceerd drogen bij 120–140°C:
30 min.

**TECHNISCH GEGEVENSBLAD Nr. 0515-NL
BIJGEWERKT 01/2008**

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de contole van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL.

LECHLER S.p.A. 22100 Como Italië - Via Cecilio,17 Tel. +39/031/586.111