



ACRYLACK




1000 g +
200 g +
200-500 g

Pot life bij 20-25°C
> 2 uur




14-16" FC4 spuiten
20-25" FC4 voor curtain
coating bij 20°C



Ø 1,6- 1,8 mm
Aantal lagen: 1
Druk : 3/4 bar



Geschikt voor curtain
coating



Lucht droog bij 25°C
Kleefvrij: 2 uur
Doordrogen: 7 dagen

Geforceerd drogen is
mogelijk

OMSCHRIJVING

Matte acryl aflak voor delen of meubels, ook geschikt om af te werken met blankelak

GEBRUIK

Geschikt als matte niet vergelende aflak op panelen of meubels. Speciaal voor open porie effecten.

EIGENSCHAPPEN

- Goede verticale stabiliteit
- Zeer goede vloeiing
- Uitstekende oppervlakte hardheid
- Grote chemische weerstand
- Geschikt als onderlaag om aft e lakken met blankelak
- Snel drogend

OPPERVLAKTE BEHANDELING

Aanbrengen op houten geproduceerde items behandeld met PU, acryl, polyester en UV fillers. Schuur de filler met schuurpapier tot korrel P400.

AANBRENGEN

- Spuitpistool, airless en airmix.
- **Curtain coating**

Mengverhouding:

ACRYLACK
I3141 ACRYL 20 CAT. (verharder)
I4262 DILUENTE 277 (medium-slow verdunner) of
I0391 DILUENTE 214 (standard verdunner) of
I0380 DILUENTE OPALAYD (fast verdunner)

volume
1000 delen
200 delen
200-500 delen

Potlife bij 20°C: voor 2 uur bij 20-25°C
Spuitviscositeit bij 20°C: 14-16" FC4 voor spuitpistool
20-25" FC4 voor curtain coating
Ø Luchtkap: 1,6 – 1,8 mm
Druk: 3,0-4,0 bar
Aantal lagen : 1
Hoeveelheid aangebracht produkt: 120-160 gr/m²
Glans: 10 ± 2 glans => Semi Mat
V.O.C.: zie het MSDS

DROOGTIJDEN

Luchtdroog bij 25°C en Relatieve Luchtvochtigheid < 65%:

Stofvrij: 30 min.
Kleefvrij: 2 uur
Stapelbaar: 8 uur
doorgedroogd: 7 dagen

Geforceerd drogen:

Geschikt voor geforceerd drogen bij 20°C tot 50°C

VOORGESTELD SPUITPROCES

Verschillende houten ondergronden
Schuren met korrel P100-P150-P180
Filler aanbrengen
Schuren met korrel P280-P320-P400
ACRYLACK aflak aanbrengen

OPMERKINGEN

- Het is mogelijk 10% van de verharder I0380 ACRYL10 CAT toe te voegen.
- **Het is mogelijk 20% van de verharder I2914 ACRYL15 CAT toe te voegen (als het winter is)**

TECHNISCHE DATA SHEET N° W400-NL
BIJGEWERKT OP 05/2015

Alle informatie hier gegeven is het resultaat van zorgvuldig uitgevoerde tests en is een weergave van onze beste bijgewerkte kennis. Deze inhoud is alleen gegeven als informatie, dus kan de firma niet verantwoordelijk worden gehouden voor de verdere resultaten. Daarvoor kan het niet gebruikt worden als een betwisting in een relatie tot het gebruik van het omschreven product. Dit alles heeft de reden dat het gebruik en de omstandigheden waaronder het product zich bevindt niet onder onze controle zijn.