



ACRYLACK PLUS



1000 g +
200 g +
200-500 g

Pot life bij 20°C:
> 2 uur



14-16+FC4 spuiten
20-25+FC4 curtain
coating bij 20°C



Ø 1,6-1,8 mm
Aantal lagen: 1
Druk: 3/4 bar



Geschikt voor curtain
coating



Luchtdroog bij 20°C
Kleefvrij: 4 uur
Doordrogen: 7 dagen

Geforceerd drogen is
mogelijk

OMSCHRIJVING

Matte acryl aflak met hoog dekvermogen voor meubels.

GEBRUIK

Meubels in het algemeen. Zeer geschikt voor losse nog te monteren meubeldelen, produktiemeubels, stoelen. Geschikt voor gesloten oppervalktes waarbij een niet vergeelend spuit proces is vereist.

EIGENSCHAPPEN

- Goede verticale stabiliteit
- Zeer goede vloeïing
- Uitstekende dekkraft
- Zeer grote oppervlakte hardheid
- Grote chemische weerstand
- Niet vergeelend
- Zeer goede lichtweerstand

OPPERVLAKTE BEHANDELING

Aanbrengen op houten geproduceerde items behandeld met PU, acryl, polyester en UV fillers. Schuur de filler met schuurpapier tot korrel P400.

AANBRENGEN

- Spuitpistool, airless en airmix.
- Curtain coating

Mengverhouding:

ACRYLACK PLUS
I3141 ACRYL 20 CAT. (verharder)
I4262 DILUENTE 277 (medium-slow verdunner) of
I0391 DILUENTE 214 (standard verdunner) of
I0380 DILUENTE OPALAYD (fast verdunner)

Volume
1000 delen
200 delen
200-500 delen

Potlife bij 20°C: voor 2 uur bij 20-25°C
Spuitviscositeit bij 20°C: 14-16+FC4 voor spuitpistool
20-25+FC4 voor curtain coating

Ø Luchtkap: 1,6 . 1,8 mm
Druk: 3,0-4,0 bar
Aantal lagen : 1
Hoeveelheid aangebracht produkt: 120-160 gr/m²
Glans: 20 ± 2 glans

V.O.C.: zie het MSDS

DROOGTIJDEN

Luchtdroog bij 25°C en Relatieve Luchtvochtigheid < 65%:

Stofvrij: 45 min.
Kleefvrij: 4 uur
Stapelbaar: 8 uur
Doorgedroogd: 7 dagen

Geforceerd drogen:

Geschikt voor geforceerd drogen bij 20°C tot 50°C

VOORGESTELD SPUITPROCÉS

Verschillende houten ondergronden
Schuren met korrel P100-P150-P180
Filler aanbrengen
Schuren met korrel P280-P320-P400
ACRYLACK PLUS aflak aanbrengen . 120-160 gr/m²

NOTES

- Het is mogelijk 10% van de verharder I0380 ACRYL10 CAT toe te voegen.
- Het is mogelijk 20% van de verharder I2914 ACRYL15 CAT toe te voegen (als het winter is)

TECHNISCHE DATA SHEET N° W700-NL
BIJGEWERKT OP 11/2013

Alle informatie hier gegeven is het resultaat van zorgvuldig uitgevoerde tests en is een weergave van onze beste bijgewerkte kennis. Deze inhoud is alleen gegeven als informatie, dus kan de firma niet verantwoordelijk worden gehouden voor de verdere resultaten. Daarvoor kan het niet gebruikt worden als een betwisting in een relatie tot het gebruik van het omschreven product. Dit alles heeft de reden dat het gebruik en de omstandigheden waaronder het product zich bevindt niet onder onze controle zijn.