



AY 101 LUCIDO ACRILICO




1000 g +
500 g +
300-600 g



14-16+CF4 spuitpistool
Bij 20°C



Ø 1,6 . 1,8 mm
Aantallagen: 1-2
Druk: 3/4 bar



Luchtdrogen bij 20°C
Kleefvrij: 24 uur
Doorgehard: 7 dagen

Geforceerd drogen bij
20 tot 50°C

Pot life bij 20°C
> 2 uur

OMSCHRIJVING

Transparante acryl aflak, goed poetsbaar.

GEbruik

Als een transparante niet vergelende aflaklaag op panelen en meubels.

EIGENSCHAPPEN

- Goede verticale stabiliteit
- Uitstekende vloeiing
- Zeer goede oppervlakte hardheid
- Sterke chemische resistentie
- Goed poetsbaar
- Niet vergelend

VOORBEREIDING ONDERGROND

Applicatie op transparante polyester filler geschuurd met korrel P600. Ook te gebruiken op hoog vullende transparante polyurethane fillers geschuurd met korrel P600.

AANBRENGEN

- spuitpistool, airless of airmix.

Mengverhouding:

17928 AY 101 LUCIDO ACRILICO
14588 ACRYL 100 CATALIZZATORE
13580 DILUENTE 231 (slow verdunning) of
17929 DILUENTE 232 (extra slow verdunning) of
14262 DILUENTE 277 (medium slow verdunning) of
15543 DILUENTE 237 (fast verdunning)

Volume
1000 delen
500 delen
300-600 delen

Potlife bij 20°C: voor 2 uur bij 20-25°C
Spuitviscositeit bij 20°C: 14-16+CF4 met spuitpistool
Ø Luchtkap: 1,6 . 1,8 mm
Druk: 3,0-4,0 bar
Aantal lagen : 1-2
Hoeveelheid aangebracht produkt: 100-140 gr/m²
V.O.C.: zie het MSDS

DROOGTIJDEN

Luchtdroog bij 25°C en Relatieve Luchtvochtigheid < 65%:

| | |
|-------------|---------|
| Stofvrij: | 2 uur |
| Kleefvrij: | 24 uur |
| Stapelbaar: | 48 uur |
| Doorgehard: | 7 dagen |

Geforceerd drogen:

Geforceerd drogen bij 20°C tot 50°C

VOORGESTELD SPUITPROCES

Verschillende houten ondergronden
Schuren met korrel P100-P150-P180
Eventueel beitsen
Applicatie van transparante filler
Schuren met korrel P280-P320-P600-p800
Applicatie van AY 101 LUCIDO ACRILICO, 120-140 gr/m²

OPMERKING

- Bij het spuiten met temperaturen boven 30°C gebruik de verdunning I7929 DILUENTE 232 bij 40-50%.
- Bij het spuiten met temperaturen onder 20°C gebruik de verdunning I5543 DILUENTE 237 bij 40-50%
- Het product is te poetsen na 24 of 48 uur na het spuiten.

TECHNISCH DATASHEET N° W4104-NL
BIJGEWERKT OP. 09/2014

Alle informatie hier gegeven is het resultaat van zorgvuldig uitgevoerde tests en is een weergave van onze beste bijgewerkte kennis. Deze inhoud is alleen gegeven als informatie, dus kan de firma niet verantwoordelijk worden gehouden voor de verdere resultaten. Daarvoor kan het niet gebruikt worden als een betwisting in een relatie tot het gebruik van het omschreven produkt. Dit alles heeft de reden dat het gebruik en de omstandigheden waaronder het product zich bevindt niet onder onze controle zijn.