



ISOLANTE PALISSANDRO VELO N.1



1000 g +
1000 g +
500-1000 g

Pot life bij 20°C
> 2 uur



14-16+CF4 spuitpistool
20-25+CF4 curtain
Coating bij 20°C



Ø 1,6 . 1,8 mm
Aantal lagen 1
Druk: 3/4 bar



Geschikt voor curtain
coating



Lucht drogen bij 20°C
Kleefvrij: 120 min
Doorgehard: 7 dagen

Geforceerd drogen bij
20 tot 50°C

OMSCHRIJVING

2 componenten polyurethaan sealer.

GEBRUIK

Polyurethaan sealer voor exotisch hout en mdf. Effectieve barriere om het hout af te sluiten.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekend afsluitend
- Goede afdichting van poriën
- Goede transpartheid

VOORBEREIDING ONDERGROND

Aanbrengen op goed geschuurde houten ondergronden na het eventuele beitsen .

AANBRENGEN

- Spuitpistool, airless en airmix.
- Curtain coating

Mengverhouding:

11509 ISOLANTE PALISSANDRO VELO N.1
11508 ISOLANTE PALISSANDRO N.2
14262 DILUENTE 277 (medium-slow thinner) of
10391 DILUENTE 214 (standard thinner) of
10380 DILUENTE OPALAYD (fast thinner)

Volume
1000 delen
1000 delen
500-1000 delen

Bij exotische houtsoorten is het aanbevolen om 3 lagen sealer aan te brengen, met tenminste 2 uur tussen elke laag wachten.

Potlife bij 20°C: voor 2 uur bij 20-25°C
Sputviscositeit bij 20°C: 14-16+CF4 voor spuitpistool
20-25+CF4 voor curtain coating

Ø Luchtkap: 1,6 . 1,8 mm
Druk: 3,0-4,0 bar
Aantal lagen: 1
Hoeveelheid aangebracht produkt: 60-80 gr/m²
Theoretische opbrengst: 10 m²/lt
V.O.C.: 755,66 g/l

DROOGTIJDEN

Luchtdrogen bij 25°C en R.V.< 65%:

Stofvrij:	30 min.
kleefvrij:	120 min.
Stapelbaar:	4 uur
Doorgedroogd:	7 dagen

Geforceerd drogen:

Geschikt om geforceerd te drogen bij 20°C tot 50°C

VOORGESTELD SPUITPROCÉS

Geschikt voor verschillende hout soorten
Schuren met korrel P100-P150-P180
Beits eventueel het hout
Applicatie van ISOLANTE PALISSANDRO VELO N.1
Applicatie van filler
Schoor de filler met korrel P320-P400
Applicatie van de aflak

TECHNISCH DATA SHEET N°W2000-NL
BIJGEWERKT OP. 09/2014

Alle informatie hier gegeven is het resultaat van zorgvuldig uitgevoerde tests en is een weergave van onze beste bijgewerkte kennis. Deze inhoud is alleen gegeven als informatie, dus kan de firma niet verantwoordelijk worden gehouden voor de verdere resultaten. Daarvoor kan het niet gebruikt worden als een betwisting in een relatie tot het gebruik van het omschreven product. Dit alles heeft de reden dat het gebruik en de omstandigheden waaronder het product zich bevindt niet onder onze controle zijn