



MASS FOND AS 08 TIX




1000 g +
500 g +
200-500 g



14-16+CF4 spuiten
20-25+CF4 curtain
coating bij 20°C



Ø 1,6 . 1,8 mm
Aantal lagen: 1
Druk: 3/4 bar



Luchtdrogen bij 20°C
Kleefrij: 60 minuten
Doorgedroogd: 7 dagen

Pot life bij 20°C
> 2 uur

Geforceerd drogen bij
20° tot 50°C

OMSCHRIJVING

Transparante tixotroop polyurethaan sealer voor algemeen gebruik.

GEBRUIK

Geschikt voor applicatie op verschillende soorten geproduceerde panelen of meubels en voor verticale applicatie .

EIGENSCHAPPEN

- Hoog vulkracht
- Zeer goede verticale stabiliteit
- Makkelijk te schuren
- Goede transparantie
- Snel drogend

VOORBEREIDING ONDERGROND

Applicatie op houten panelen of meubels die geschuurd zijn en indien nodig gebeitst zijn .

AANBRENGEN

- Spuitpistool, airless en airmix.
- Curtain coating

Mengverhouding:

I3495 MASS FOND AS 08 TIX
I2135 FP040 CATALIZZATORE (standaard verharder)
I4262 DILUENTE 277 (medium-slow verdunner) of
I0391 DILUENTE 214 (standaard verdunner) of
I0380 DILUENTE OPALAYD (fast verdunner)

Volume
1000 delen
500 delen
200-500 delen

Dit product kan ook gebruikt worden met de volgende alternatieve verharders:
I2135 FP050 CATALIZZATORE (snel)
I1751 FP 16 VELO CATALIZZATORE HARDENER (universeel voor sealers en aflakken)

Potlife bij 20°C: voor 2 hours bij 20-25°C
Spuitsviscositeit bij 20°C: 14-16+FC4 met spuitpistool
20-25+FC4 curtain coating

Ø Luchtkap: 1,6 . 1,8 mm

Druk: 3,0-4,0 bar

Aantal lagen: 2 met daar tussen 1 uur uitdampen en eventueel voorzichtig schuren tussen de twee lagen

Hoeveelheid aangebracht produkt: 150-200 gr/m²
Theoretisch dekvermogen: 3 m²/l

DROOGTIJDEN

Luchtdroog bij 25°C en Relatieve Luchtvochtigheid < 65%:

Stofvrij: 30 min.
Kleefvrij: 60 min.
Stapelbaar: 8 uur
Doorgedroogd: 7 dagen

Geforceerd drogen:

Geschikt om geforceerd te drogen bij 20°C to 50°C

VOORGESTELD SPUITPROCES

Geschikt voor verschillende houtsoorten
Schuren met korrel P100-P150-P180
Eventueel beitsen
Applicatie van MASS FOND AS 08 TIX
Sealer schuren met korrel P320-P500
Applicatie van de aflak

TECHNISCHE DATA SHEET N° W2104-NL
BIJGEWERKT OP 09/2014

Alle informatie hier gegeven is het resultaat van zorgvuldig uitgevoerde tests en is een weergave van onze beste bijgewerkte kennis. Deze inhoud is alleen gegeven als informatie, dus kan de firma niet verantwoordelijk worden gehouden voor de verdere resultaten. Daarvoor kan het niet gebruikt worden als een betwisting in een relatie tot het gebruik van het omschreven produkt. Dit alles heeft de reden dat het gebruik en de omstandigheden waaronder het product zich bevindt niet onder onze controle zijn.