


POLICART DR 100 EXTRA



1000 g +
20 g +
20 g +
50-100 g

Pot life bij 20°C
Ca. 30 min.



10-12+CF6 spuiten
bij 20°C



Ø 2,5 - 3,0 mm
Aantal lagen: 2
druk: 3/4 bar



Luchtdroog bij 20°C
Kleefvrij: 8 uur
Doorgedroogd: 7 dagen

Geforceerd drogen bij
20° tot 50°C

Omschrijving

Transparente polyester sealer redox om te spuiten.

GEBRUIK

Geschikt voor meubels, panelen die een gladde afwerklaag nodig hebben. Speciaal voor hoge kwaliteits afwerkingen.

EIGENSCHAPPEN

- Excellente vulkracht
- Zeer hoge verticale stabiliteit
- Makkelijk te schuren
- Excellente transparantie
- Zeer goede vloeïng

VOORBEREIDING ONDERGROND

Applicatie op houten panelen of meubels, dat al geschuurd of gebeitst is .

Bij exotische houtsoorten is het aanbevolen om tenminste 3 lagen sealer aan te brengen, met op zijn minst 2 uur uitdamp tijd tussen elke laag.

AANBRENGEN

- Spuitpistool, airless of airmix met dubbel membraam pomp.

Mengverhouding:

	Volume
12979 POLICART DR 100 EXTRA	1000 delen
I0082 ACCELERANTE BASE (standaard) of	20 delen
I0355 ACCELERANTE MB N20 (voor lichte houtsoorten)	
I0358 CATALIZZATORE POLILUX (standaard) of	20 delen
I0360 CATALIZZATORE LV 93 (dubbele pot life)	
I0397 ACETONE	50-100 delen

De droogtijd is afhankelijk van de temperatuur; om dit het hele jaar onder controle te houden (zomer/winter) is het mogelijk om het percentage ACCELERANTE (accelerator) tussen de 1% en 2% te houden.

Potlife: ca. 30 min. bij 20-25°C
 Spuitviscositeit bij 20°C: 10-12+FC6
 Ø Luchtkap: 2,5 . 3,0 mm
 Druk: 3,0-4,0 bar
 Aantal lagen: 2 tot 3
 Hoeveelheid aangebracht product : 250-300 g/m²

Theoretisch dekvermogen : 1-2 m²/l
V.O.C.: 391,63 g/L

DROOGTIJDEN

Luchtdroog bij 25°C en Relatieve Luchtvochtigheid < 65%:

Stofvrij: 60 min.
Kleefvrij: 120 min.
Stapelbaar: 8 uur
Doorgehard: 7 dagen

Geforceerd drogen:

Geschikt om geforceerd te drogen bij 20°C to 50°C

VOORGESTELD SPUITPROCES

Verschillende houten ondergronden
Schuren met korrel P100-P150-P180
Eventueele applicatie van de beits
Applicatie van POLICART DR 100 EXTRA
Schuren met korrel P320-P500
Applicatie van de aflak

TECHNISCH DATA SHEET N° W2400-NL
BIJGEWERKT OP 09/2014

Alle informatie hier gegeven is het resultaat van zorgvuldig uitgevoerde tests en is een weergave van onze beste bijgewerkte kennis. Deze inhoud is alleen gegeven als informatie, dus kan de firma niet verantwoordelijk worden gehouden voor de verdere resultaten. Daarvoor kan het niet gebruikt worden als een betwisting in een relatie tot het gebruik van het omschreven produkt. Dit alles heeft de reden dat het gebruik en de omstandigheden waaronder het product zich bevindt niet onder onze controle zijn.