



VETRIVE




1000 g +
200 g +
200-500 g

Pot life bij 20°C
> 2 uur



14-16+FC4
bij 20°C



Ø 1,6 . 1,8 mm
Aantal lagen 1
Luchtdruk: 3/4 bar



Luchtdroog bij 20°C
Kleefvrij: 4 h
Volledig uitgehard: 7
dagen

Geforceerd drogen:
bij 20° to 50°C

OMSCHRIJVING

Acryl aflak voor applicatie op glas.

TOEPASSING

Glasz onderdelen voor meubels of interieurs (tafels, onderdelen, deuren, etc.).

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende vloeiing
- Zeer goede dekkraft
- Goede oppervlakte hardheid
- Uitstekende chemische resistentie

VOORBEREIDING ONDERGROND

Glas reinigen met I0403 DILUENTE VERNICE TRASPARENTE en droog maken met antistatische doek.

AANBRENGEN

- Spuitpistool
- Curtain coating

Mengverhouding:

VETRIVE
I4793 CATALIZZATORE CV 010 (verharder)
I4262 DILUENTE 277 (medium-slow verdunner) of
I0391 DILUENTE 214 (standaard verdunner) of
I0380 DILUENTE OPALAYD (fast verdunner)

Volume
1000 delen
200 delen
200-500 delen

Potlife bij 20°C: 2 uur bij 20-25°C
Spuitviscositeit bij 20°C: 14-16+FC4 voor spuitpistool
20-25+FC4 voor curtain coating

Ø Luchtkap: 1,6 . 1,8 mm
Spuitdruk: 3,0-4,0 bar
Aantal lagen: 1
Theoretisch rendement: 120-160 gr/m²
V.O.C.: zie het MSDS

DROOGTIJDEN

Luchtdroog bij 25°C en Relatieve Luchtvochtigheid < 65%:

Stofvrij: 45 min.
Kleefvrij: 4 uur
Stapelbaar: 8 uur
Volledig uitgehard: 7 dagen

GEFORCEERD DROGEN:

Geschikt om te drogen bij 20°C tot 50°C

AANBEVOLEN SPUITPROCES

Glazende oppervlaktes.
Geschikte voorbehandeling.
VETRIVE produkt applicatie, 120-150 gr/m²

**TECHNISCH DATA SHEET N° W300-NL
BIJGEWERKT 11/2013**

Alle informatie hier gegeven is het resultaat van zorgvuldig uitgevoerde tests en is een weergave van onze beste bijgewerkte kennis. Deze inhoud is alleen gegeven als informatie, dus kan de firma niet verantwoordelijk worden gehouden voor de verdere resultaten. Daarvoor kan het niet gebruikt worden als een betwisting in een relatie tot het gebruik van het omschreven produkt. Dit alles heeft de reden dat het gebruik en de omstandigheden waaronder het product zich bevindt niet onder onze controle zijn.