




MAC 5 (M5000) MACROFAN 1K TOPCOAT



1000 ml +
800-1000 ml



17-18" DIN17
bij 20°C



Ø 1,2-1,4 mm
4 atm
Aantal lagen:
2 kruislagen



Luchtdroging bij 20 °C
Hanteerbaar: 40-45 min.
Doordroging : 24 uur

BESCHRIJVING

1 componenten nitro acryl hoog glans topcoat

TOEPASSINGEN

Geschikt voor 1K glanzende afwerkingen van goede kwaliteit, in uni kleuren, voor diverse industriële toepassingen waar snelle droging vereist is. Ook geschikt voor spuitbusproductie en voor de kleurmating van te restaureren auto's en motorfietsen.

EIGENSCHAPPEN

- Heel eenvoudig aan te brengen.
- Droogt zeer snel.
- Eenvoudig te polijsten.
- Goede glans.
- Goede duurzaamheid.

ONDERGRONDVOORBEREIDING

Kan worden aangebracht over 2 componenten acrylfillers (MACROFAN FILLER) in een droog op droog systeem.

APPLICATIE

Spuiten.

Mengverhouding:

MAC 5 macrofan 1k topcoat (van binder M5000)
00551 LECHLEROID THINNER
of
00740 -00741 THINNER AUTOREFINISHING

volume
1000 delen
800-1000 delen

Viscositeit bij 20 °C: 17- 18" DIN4

Ø Spuitopening: 1,2 - 1,4 mm

Spuitdruk: 4 atm

Aantal lagen: 2 of 3

Uitdamp tijd tussen lagen: 5 min. bij 20 °C

Aanbevolen laagdikte: 40 µ

Theoretisch rendement: 4-5 m² bij 40 µ met 1 l/kg gebruiksklaar mengsel

DIR 2004/42/CE: Speciale afwerkingen IIB/e – VOC gebruiksklaar 840 g/l

Dit product bevat, gebruiksklaar, maximaal 840g/l VOC

DROOGTIJDEN

Luchtdroging bij 20 °C

Hanteerbaar : 40-45 min.

Doordroging : 24 uur

Geforceerde droging bij 60 °C

15 – 20 min. afhankelijk van laagdikte

POLIJSTEN

Na 8 - 14 uur bij 20 °C, afhankelijk van laagdikte.

OPMERKINGEN

Voor het restaureren van oldtimers en oude motorfietsen kan men nitro fillers (05548 MONOFILLER – 05546 STOPPER PLUS) gebruiken in een droog op droog systeem.

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0441/50-NL
BIJGEWERKT 11/2008**

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de controle van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL