



## TABEL VOOR GLANSNIVEAU IN BLANKE LAK

Om verschillende glansniveaus te krijgen in een 2laags spuitproces gebruikt u de volgende mengverhoudingen tussen de blanke lakken, verharders en verdunners als volgt:

### GEBIEDEN VOOR DIR. 2004/42/CE

GLANS NIVEAU	BLANKE LAK			VERHARDERS	VERDUNNER
	09890	09896	MC411/MC420	MH100-110-115	00740-1-2-55
EXTREEM MAT (ca. 10 <sup>^</sup> )	100			15	25-35
MAT (ca. 20 <sup>^</sup> )	50	50		15	25-35
SATIJN (ca. 30 <sup>^</sup> )		100		15	25-35
SEMI-MAT (ca. 40 <sup>^</sup> )		95	5	15	25-35
GLANS			100	50	0-5

### GEBIEDEN NIET VOOR DIR. 2004/42/CE

GLANS NIVEAU	BLANKE LAK			VERHARDER	VERDUNNER
	09890	09896	09792	00379-00362-00174	00740-1-2-55
EXTREEM MAT (ca. 10 <sup>^</sup> )	100			25	20-35
MAT (ca. 20 <sup>^</sup> )	50	50		25	30-35
	90		10	25	25-35
SATIJN (ca. 30 <sup>^</sup> )		100		25	30-35
	85		15	30	25-35
SEMI-MAT (ca. 40 <sup>^</sup> )		80	20	30	25-35
	80		20	30	25-35
GLANS			100	50	10-20

### NOTA BENE:

De panelen zijn als volgt gespoten:

- Matte Basecoat: HYDROFAN BASECOAT
- Blanke lak: aangemaakt met verharder en MEDIUM thinner en aangebracht in 2 lagen (uitdampen tussen de lagen totdat deze complete mat is)
- DROGEN: 30 min. bij 60°C

Het glansniveau zoals aangegeven in de tabel is gemeten en uitgevoerd volgens DIN67530 onder een hoek van 60° en is alleen bij benadering. Dit kan worden beïnvloed door de volgende parameters zoals hieronder geschreven:



<b>APPLICATIE CONDITIES DIE DE GLANS BEINVLOEDEN</b>	
<b>MATTER</b>	<b>GLANZENDER</b>
- Dunne lagen	- Grotere laagdikte
- Meer verdunner %	- Minder verdunner %
- Langer uitdampen tussen lagen	- Korter uitdampen tussen lagen
- Luchtdrogen	- Geforceerd drogen
- Snelle verdunner/verharder	- Langzame verdunner/verharder
- Applicatie op Hydrofan basecoat	- Applicatie op BSB basecoat

**SPUIT PROCES TECHNISCHE DATA SHEET N° CV024-NL  
BIJGEWERKT OP 12/2008**

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave. Omdat de condities van het te lakken object buiten de controle van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie. De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL