




04462 - POLYDUR FAST




1000 ml +
20-40 ml



1-2 lagen



Drogen bij 20°C:
25-30'



P60-80
P120-150

Potlife
4-6' bij 20°C

OMSCHRIJVING

Polyester-plamuur met zeer grote vulcapaciteit.

TOEPASSING

Geschikt om oneffenheden op te vullen in de automobiel- en industriese sector.

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig aan te brengen
- Zeer eenvoudig te schuren
- Snel drogend
- Zeer grote vulcapaciteit
- Hecht op een groot aantal ondergronden (staal, gietijzer, aluminium, glasvezel)

VOORBEREIDING ONDERGROND

Plaatstaal en aluminium: opruwen en ontvetten met 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Oude verflagen:

Niet gebruiken op oplosmiddelgevoelige lagen

Nooit gebruiken op wash primers

Gebruik bij het vooraf aanbrengen van grondlak epoxygrondlak zoals 04384 EPOFAN PRIMER R-EC GRIGIO en laat deze opdrogen.

TOEPASSING

Plamuren.

Mengverhouding:

	volume	gewicht
04462 POLYDUR FAST	1000 ml	1000 g
00281 POLYDUR HARDENER	20-40 ml	10-30 g

In de zomer kan de katalysator worden verminderd tot 1% naar gewicht en in de winter kan het worden verhoogd naar 3% naar gewicht.

Potlife: 4-6 min. bij 20°C

Aantal lagen: 1+1 afwerklaag.

Aanbevolen filmdikte: minstens 200 µm.

DIR 2004/42/CE: Bodyfiller/stopper IIB/b – VOC klaar voor gebruikt 250 g/l

Klaar voor gebruik bevat dit product niet meer dan 200 g/l VOC

DROOGTIJD

Kan worden geschuurd na 20–30 min. bij 20°C
IR lampen (droogtijd afhankelijk van lampsterkte)

SCHUREN

Droog schuren met P60–80 schuurpapier en afwerken met P120–150 schuurpapier.

NALAKKEN

Alle FILLER/SEALER in de Lechler auto-afwerklijn kunnen op dit product worden gebruikt.

LET OP

- Dit product hecht niet op washprimer en vergelijkbare producten.
- Aangemaakte resten dienen niet te worden teruggeplaatst in de originele verpakking.
- Het product koel bewaren en gebruiken vóór de uiterste gebruiksdatum.
- Teveel verharder kan leiden tot gele vlekken op de afwerklaag.
- Om perfecte hechting aan de ondergrond te waarborgen dient de staalplaat vóór het aanbrengen van de plamuur te worden ontvet en opgeruwd met schuurpapier.

POLYDUR-verharder bevat organische peroxiden die een irriterende werking hebben. Voorkom contact met de huid zoveel mogelijk en draag oogbescherming. Was uw handen met water en zeep nadat u het product heeft gebruikt.

TECHNISCH GEGEVENSBLAD Nr. 0477-NL
BIJGEWERKT 07/2007

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de contole van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL