




05500 - SPAT-O-RAPID




Klaar voor gebruik



Met een spatel:
2-3 lagen



Droogtijd
1-3 uur bij 20°C



P500-600

OMSCHRIJVING

Nitroacryl-plamuur in tube.

TOEPASSING

Plamuur voor gebruik op nitrogecombineerde en thermoplastische, oude lagen. Geschikt voor het restaureren van auto's en motorfietsen. Ook gebruikt op grote oppervlakten in dunne lagen.

EIGENSCHAPPEN

- Grote opvulcapaciteit
- Krimpvrij
- Eenvoudig aan te brengen
- Eenvoudig schuurbaar
- Geen aftekening van plamuur als de toplaag nog een keer wordt aangebracht

VOORBEREIDING ONDERGROND

Oud lakwerk

Ontvetten met 00695 SILICONE REMOVER SLOW

Geschuurde ondergronden

Direct aanbrengen

AANBRENGEN

Aanbrengen met mes: in dunne lagen

Het product is klaar voor gebruik

Uitdamptijd tussen lagen: 20' bij 20°C

Laagdikte: 150-200 µm

DROOGTIJD

Drogen aan de lucht bij 20°C

Voor dunne lagen: 1 uur na laatste plamuurlaag.

Voor dikke lagen: gemiddeld 3 uur na laatste plamuurlaag.

SCHUREN

Nat schuren:

P500schuurpapier voor afwerkklagen in uni-kleuren.

P600 schuurpapier voor tweelaagse metallieke afwerkklagen.



AFLAKKEN

Elke lechler primer of topcoat kan over deze plamuur worden aangebracht.

TECHNISCH MERKBLAD NR. 0313-NL
BIJGEWERKT 07/2009

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de controle van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL.