


## 08941 - TEXTUR BASE FINE 08942 TEXTUR BASE



1000 ml +  
500 ml



Ø 1,2–1,4 mm  
4–5 bar

### OMSCHRIJVING

Structuurmiddel gebaseerd op een speciale hars en PVC-deeltjes.

### TOEPASSING

Levert een lichtglanzend structureffect na mengen met MACROFAN UHS TOPCOATS/ BLANKE LAKKEN(**NIET GERBRUIKEN IN MC380**) Dit effect is met name bruikbaar bij reparatie van gestructureerde kunststof onderdelen of voor reproductie van afwerkklagen die worden toegepast door sommige autofabrikanten op bepaalde delen zoals bumpers, onderste carrosserieplaten en binnendelen van motorkappen, tankwagendaken, bussen en boten. Het is beter om de produkten MACROFAN HS BINDERS M1005-M1006 te gebruiken.

Het is ook mogelijk om dit product in 2K topcoats and blanke lakken van de industrie lijn te doen.

### EIGENSCHAPPEN

- Goede antislipwerking
- Bijzonder esthetisch effect
- Uitstekende kras- en slijtvastheid
- Geen verandering van de originele lakkleur en –werking
- Goede vulcapaciteit voor het verbergen van lichte oneffenheden in de ondergrond

### VOORBEREIDING ONDERGROND

Dezelfde procedure als voor de gebruikte aflak.

### AANBRENGEN

Spuiten.

#### Mengverhouding:

2K AFLAK OF BLANKE LAK  
TEXTUUR BASE

naar volume  
1000 delen  
500 delen

**VERHARDER:** de lak alleen verharden in de verhouding zoals aangegeven in de relevante TDS.


**VERDUNNERS:** gebruik iets minder van dezelfde verdunners als voor de gebruikte aflak of blanke lak .

Potlife: dezelfde als voor de gebruikte aflak of blanke lak

Viscositeit: dezelfde als voor de gebruikte aflak of blanke lak

Ø Luchtkap: 1,2–1,4 mm

Spuitedruk: 4–5 bar



Aanbrengen zoals een gewone aflak. Voeg in dit stadium geen structuurmiddel toe.  
Tenminste 15 min. bij 20°C uitdampen, dan een volgende dunne laag met structuurmiddel aanbrengen.

Laagdikte: 100–150 µm

---

#### **DROOGTIJD**

Dezelfde als voor de gebruikte aflak.

---

#### **OPMERKINGEN**

Het uiteindelijke resultaat hangt af van de aanbrengtechniek (hoe dunner de lagen, des te meer structureffect).

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0214-NL**  
**BIJGEWERKT 11/2013**

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de controle van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL