





EL030 –ENERGY LINE ANTICORROSIVE PRIMER



Klaar voor gebruik



Laagdikte:
5–10 µm



Drogen bij 20°C:
30–40 min.

OMSCHRIJVING

Grijze roestwerende ééncomponent-grondlak, klaar voor gebruik in spuitbus.

TOEPASSING

Product dat speciaal wordt gebruikt voor het opnieuw afwerken van auto's en binnen de industrie als een roestwerende grondlak en hechtingslaag op metaal voor het uitvoeren van kleine reparaties (FAST REPAIRS). Binnen de industrie in het algemeen als een beschermde grondlak voor metalen ondergronden.

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig te gebruiken, klaar voor gebruik (spuitbus)
- Sneldrogend
- Goede bescherming tegen roest
- Goede hechting aan staal, aluminium en relevante legeringen, elektrisch en thermisch verzinkt staal.

VOORBEREIDING ONDERGROND

Voorzichtig ontvetten met 00695 SILICONE REMOVER SLOW en schuren met fijn schuurpapier. Zie voor meer informatie over het gebruik van het product in snelle reparatiecycli cyclus-gegevensblad nr. 005 en nr. 006.

AANBRENGEN

Spuiten.

Klaar voor gebruik. 2-3 minuten goed schudden voor gebruik.

Spuittemperatuur: 15–30°C

Aantal lagen: 1-2

Spuitafstand: 20–25 cm

Voordrogen: 5 minuten bij 20°C

Aanbevolen laagdikte: 5–10 µm

DIR 2004/42/EC: Special finishes IIB/e – VOC klaar voor gebruik 840 g/l

Klaar voor gebruik bevat dit product niet meer dan 840 g/l VOC

DROOGTIJDEN

Drogen bij 20°C

Stofvrij: 10 minuten

Kleefvrij: 15–20 minuten

Uitgehard: 24 uur

AANBEVOLEN TOPLAGEN

Vulmiddelen en toplagen uit de Lechler-serie kunnen zonder schuren worden overgelakt na 30–40' voordrogen bij 20°C.

Zie voor meer informatie over het gebruik van het product in snelle reparatiecycli cyclus-gegevensblad nr. 005 en nr. 006.

LET OP: draai na gebruik de spuitbus ondersteboven en spuit de rest uit het aanvoerbuisje om verstoppingsproblemen te voorkomen bij het volgende gebruik .

HOUDBAARHEID BIJ 20°C: 24 maanden

TECHNISCH GEGEVENSBLAD Nr. 0499-NL

BIJGEWERKT 07/2007

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de contole van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL