




EL050 – ENERGY LINE UNDERBODY BLACK



Klaar voor gebruik



Laagdikte:
40–60 µm



Drogen bij 20°C:
20–30 min.

OMSCHRIJVING

Zwarte, beschermende acrylflak met structuureffect, klaar voor gebruik in spuitbus.

TOEPASSING

Speciaal product dat wordt gebruikt bij het lakken van delen van de onderkant en kunststof onderdelen (na aanbrengen van primer)

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig te gebruiken, klaar voor gebruik (spuitbus)
- Eenvoudig aan te brengen
- Hoge vulcapaciteit
- Lage absorptie van aflak
- Mooi gestructureerd uiterlijk

VOORBEREIDING ONDERGROND

Oude afwerkklagen

Toplagen, fillers en plamuren ontvetten met 00699 HYDROCLEANER / 00665 HYDROCLEANER SLOW en schuren.

Metaal

Breng een kruislaag EL030 ANTICORROSIVE PRIMER aan.

Kunststoffen

Breng een laag EL010 PLASTIC PRIMER aan

AANBRENGEN

Spuiten.

Klaar voor gebruik. 2–3 minuten goed schudden voor gebruik.

Spuittemperatuur: 15–30°C

Aantal lagen: 2–3

Spuitafstand: 20–25 cm

Uitdamp tijd: 5–10 minuten bij 20°C

Aanbevolen laagdikte: 40–60 µm

DIR 2004/42/EC: Special finishes IIB/e – VOC klaar voor gebruik 840 g/l



Klaar voor gebruik bevat dit product niet meer dan 840 g/l VOC

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de controle van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL

DROOGTIJDEN

Drogen bij 20°C
20–30 minuten

AANBEVOLEN AFLAKKEN

Alle aflakken uit de Lechler-serie kunnen worden gebruikt na droging en zonder schuren.

OPMERKINGEN

Bij het lakken van delen aan de onderkant is het al mogelijk om de werkcyclus te voltooien door alleen EL050 UNDERBODY BLACK aan te brengen.

LET OP: draai na gebruik de spuitbus ondersteboven en spuit de rest uit het aanvoerbuisje om verstoppingsproblemen te voorkomen.

HOUDBAARHEID BIJ 20°C: 24 maanden

TECHNISCH GEGEVENSBLAD Nr. 0504-NL
BIJGEWERKT 03/2016