




EL090 ENERGY LINE BLANKE LAK



Klaar voor gebruik



Drogen bij 20°C:
6 uur

OMSCHRIJVING

Acryl ééncomponent blanke lak, klaar voor gebruik in een spuitbus.

TOEPASSING

Speciaal product dat wordt gebruikt bij het uitvoeren van kleine reparaties (FAST REPAIRS). vooral in het doe het zelf gebruikt voor een eenvoudige en snelle reparatie

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig te gebruiken, klaar voor gebruik (spuitbus)
- Snelle applicatie en vloeijing
- Sneldrogend
- Goede helderheid
- Goede weersbestendigheid
- Goede hechting, ook aan koper, metaallegeringen en aluminiumlegeringen

VOORBEREIDING ONDERGROND

Breng HYDROFAN-basislak aan. Laat het oplosmiddel volledig uitdampen (20–30 minuten bij 20°C). Zie voor meer informatie over het gebruik van het product in snelle reparatiecycli cyclus-gegevensblad nr. 006 en nr. 007.

Geheel ontvetten met 00695 SILICONE REMOVER SLOW vóór het op metaal aanbrengen.

AANBRENGEN

Spuiten.

Klaar voor gebruik. 2–3 Minuten goed schudden voor gebruik.

Spuittemperatuur: 15–30°C

Aantal lagen: 2–3

Spuitafstand: 20–25 cm

Uitdamp tijd: 5–10 minuten bij 20°C

Aanbevolen laagdikte: 30–40 µm

DIR 2004/42/EC: Special finishes IIB/e – VOC klaar voor gebruik 840 g/l

Klaar voor gebruik bevat dit product niet meer dan 840 g/l VOC

DROOGTIJDEN

Drogen bij 20°C

Stofvrij: 3–5 minuten

Kleefvrij: 15–20 minuten

Uitgehard: 6 uur

Polijstbaar: na 6 uur

OPMERKINGEN

LET OP: het product biedt goede weersbestendigheid, maar een ontoereikende brandstofresistentie, daarom wordt het afgeraden om het te gebruiken voor auto-onderdelen die zich dicht bij de brandstoftank bevinden.

Als het wordt gebruikt voor andere zaken dan autoreparaties, dan is het product niet erg resistent tegen wassen met ethylalcohol en agressieve detergents in het algemeen.

Draai na gebruik de spuitbus ondersteboven en spuit de rest uit het aanvoerbuisje om verstoppingsproblemen te voorkomen .

HOUDBAARHEID BIJ 20°C: 24 maanden

**TECHNISCH GEGEVENSBLAD Nr. 0501-NL
BIJGEWERKT 10/2007**

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de controle van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL